

Baumit GalaProtect

Impregnant pentru piatra



- **Pulverizabil**
- **Fără solvenți**
- **Special pentru rosturi**

Produs Impregnant pentru piatră, fără solvent, pulverizabil, cu acțiune rapidă, care se descompune la vreme (în funcție de condițiile meteo), pentru pregătirea suprafețelor de chituit cu mortar de rosturi de pavele (facilitează curățarea după chituire) și/sau soluție de tratare secundară cu efect ridicat de barieră (împotriva evaporării prea rapide a apei din suprafețele de beton proaspăt preparate), pentru utilizare interioară și exterioară. Recomandat pentru toate mortarele Baumit de rosturi de pavele și beton uscat.

Compoziție Emulsie de ceară fără solvenți

Proprietăți Formează un film protector care dispare natural, fără a afecta aspectul suprafețelor. Reduce absorbția mortarului la rostuire și ușurează curățarea. În același timp, protejează betonul și mortarul proaspăt împotriva uscării premature.

Domeniu de aplicare Produs combinat, fără solvenți, aplicabil prin pulverizare, cu acțiune rapidă și degradare naturală, destinat pregătirii suprafețelor care urmează să fie rostuite cu mortar pentru rosturi de pavaj (facilitează curățarea după rostuire) și/sau ca agent de tratare cu efect de barieră ridicat (împotriva evaporării premature a apei de pe suprafețele din beton proaspăt). Potrivit pentru utilizare la interior și exterior. Recomandat pentru toate produsele Baumit GalaFuge și betoanele uscate.

Date Tehnice	GalaProtect 5 l
Acoperire	30 m ² - 50 m ²
Consum	0.1 l/m ² - 0.15 l/m ²

Formă de livrare bidon 5 litri

Depozitare 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.

Asigurarea calității Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Suprafețe de beton sau mortar proaspăt realizate.

Pregătire suport Suprafețele pregătite pentru rostuire trebuie să fie uscate și lipsite de contaminări de suprafață.

Aplicare
Ca agent de pregătire pentru rostuire:
Înainte de aplicarea mortarului de rostuire, se aplică agentul de rostuire pe suprafețele pietrei, în strat saturat, cu ajutorul unui utilaj adecvat (de ex. aparat Airless electric, recipient sub presiune cu pistol de pulverizare, pulverizator manual cu pompă, pensulă sau rolă). Întotdeauna trebuie tratată întreaga suprafață. Se vor evita suprapunerile de material, precum și formarea de picături sau bălți. Aplicarea neuniformă poate conduce la apariția de pete; în caz de incertitudine, se recomandă realizarea prealabilă a unei suprafețe-test într-o zonă puțin vizibilă. Momentul aplicării agentului de protecție la evaporare trebuie ales astfel încât, înainte de rostuire, să fie vizibilă uscarea și formarea unei pelicule uniforme pe zonele ce urmează a fi curățate ulterior.
Ca agent de protecție la evaporare:
Se aplică cu un echipament corespunzător (de ex. aparat Airless electric, recipient sub presiune cu pistol de pulverizare, pulverizator manual cu pompă) imediat după executarea, finisarea sau nivelarea suprafeței din beton sau mortar, ori după decofrare, pe o suprafață cu aspect mat-umed. Este necesară așteptarea evaporării eventualelor „bălți de apă” înainte de aplicare. Aplicarea se poate realiza și prin pensulare sau cu rolă.

Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să fie peste +5 °C în timpul aplicării și al timpului de priză. Umiditatea ridicată a aerului și temperaturile scăzute pot prelungi semnificativ timpul de uscare. Baunit GalaProtect formează un film dens, care se degradează treptat prin acțiunea intemperiei. În cazul aplicării unor straturi ulterioare, trebuie verificată aderența intermediară, iar, dacă este necesar, filmul de barieră trebuie îndepărtat mecanic.

Curățați imediat și temeinic uneltele și echipamentele cu apă după utilizare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.