



Baumit MineralTherm

Plăci din vată minerală bazaltică



- Izolare termică foarte bună
- Pentru clădiri înalte
- Izolare acustică excelentă

Produs Placi pentru termoizolarea fațelor din vată minerală bazaltică cu clasa de rezistență la foc A1 conform SR EN 13162:2012+A1:2015. Parte componentă a sistemului de termoizolare termică Baumit Pro Mineral.

Compoziție Fibre minerale bazaltice, rășină.

Proprietăți Plăci din vată minerală bazaltică, incombustibile, hidrofobizata în masa, durabilă, neutru din punct de vedere chimic și foarte permeabilă la vaporii de apă.

Domeniu de aplicare Pentru termoizolarea fațelor la cladirile noi și vechi.

Date Tehnice	Standard: SR EN 13162:2012+A1:2015
Rezistență la foc:	A1
Rezistență la difuzia vaporilor:	1
Densitate:	100 kg/m ³
Conductivitate termică :	0.036 W/mK
Cod Identificare:	MW EN 13162-T5 -TR10 DS(70,90)-CS(10)25-WS-WL(P) - MU1
Dimensiune placă:	600 mm x 1200 mm

Formă de livrare

	5 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	15 cm	16 cm	18 cm	19 cm	20 cm
Nr.	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MP/ Pachet	3.60	2.16	2.16	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44

Depozitare Se va depozita la interior sau într-o zonă acoperită. A se fiu de lumina directă a soarelui.

Asigurarea calității Controlul calității prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișă cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Suprafața trebuie să fie curată, uscată, neînghețată, fără praf, absorbantă, fără eflorescențe, portantă și fără păr și neaderente.

Pregatire suport În cazul suporturilor cu abateri mari de planeitate se va face înainte de lipirea placilor, nivelarea suprafețelor.

Aplicare

Aplicarea are loc în conformitate cu regulile tehnice în vigoare și ghidul Baumit pentru ETICS.

Dupa prepararea adezivului Baumit ETICS se trece la operatia de lipirea plăcilor din vata mineral bazaltică.

Lipirea plăcilor se poate realiza prin metoda lipirii cordon perimetral și puncte sau metoda lipirii continue în cazul suporturilor fără abateri mari de planeitate:

Metoda lipirii cordon perimetral și în puncte

Pe plăcile din vată minerală bazaltică, adezivul trebuie aplicat pe tot conturul plăcii, sub forma unui cordon cu grosimea de aproximativ 5 cm, precum și în mijlocul plăcii, în minim trei puncte cu diametrul de cel puțin 10 cm. Se recomandă spacluirea prealabilă cu adeziv Baumit ETICS a suprafetei pe care se va aseza adezivul de lipire pentru a evita o aderenă superficială a placii.

Cantitatea de adeziv depinde de planeitatea suprafei ei suport și de grosimea stratului de adeziv (se respectă și prevederile din ghidul de aplicare realizat de fabricantul plăcilor termoizolante).

Metoda lipirii continue

Dacă suprafața este suficient de plană, lipirea se poate face prin aplicarea adezivului în strat subțire pe toată suprafața cu ajutorul unei gletiere din inox.

Acest lucru este necesar pentru a spori aderența dintre vata minerală și adeziv.

Ancorare mecanică:

Este necesară întotdeauna fixarea mecanică suplimentară utilizând dibluri cu tijă metalică. Diblurile se vor monta ușor îngropate (fără a se comprima excesiv materialul izolant). Înălțimea de 50 m trebuie să existe minim 6 dibluri/m² în campul faadei și dibluri suplimentare la coluri funcționale regimul de înalțime a clădirii, poziția terenului și tipul terenului.


În cazul placilor cu dimensiunea 600x1200 mm recomandăm dibluirea cu 5 dibluri pe placă conform schema ei de mai jos rezultând aproximativ 7 dibluri pe m².

Strat de nivelare și Masa de șpaclu

Se aplică un strat de nivelare de 2 mm iar după uscare se aplică masa de șpaclu pentru armare cu o gletieră din material inoxidabil, cu dimensiuni de 10 x 10 mm, într-un strat de minim 3 mm.

Plasa din fibră de sticlă trebuie înglobată neted (fără cute) în stratul de armare proaspăt, prin aplicare în fâșii verticale, de sus în jos.

Timpul de așteptare, între stratul de nivelare și aplicarea masei de șpaclu armate este de minim 24 ore.



Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să depășească +5°C în timpul prelucrării și aplicării. Dacă vremea este rece și umiditatea aerului este ridicată, procesul de uscare/intărire poate dura mult mai mult!

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Applicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare și exploatare în care urmează să fie folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.