

Aplicare

Producerea mortarului și a tencuiei (proporțiile de amestecare conform standardului austriac 3344, respectiv conform recomandării producătorului): se amestecă 1 parte volumetrică Baumit NHL 3,5 cu 2 până la 3 părți volumetrice nisip curat și cu apă în funcție de utilizarea și rezistența finală dorită.

În funcție de utilizarea intenționată, poate fi adăugat suplimentar var sau ciment, nu se poate adăuga ipsos.

| Utilizare | Amorsă pentru tencuială | Tencuială grosieră | Tencuială fină |
|--|-------------------------|--------------------|----------------|
| Baumit NHL 3,5 | 3 | 3 | 3 |
| Agregat (nisip) | 6 | 9 | 8 |
| Apa | 2 | 2 | 2 |
| Rezistență aprox. după 90 zile(N/mm ²) | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | 1,5 - 2,0 |

Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să fie peste + 5 °C în timpul prelucrării și al procesului de priză. Este permisă numai utilizarea apei curate (apă din rețeaua de apă potabilă).

Nu se va adăuga nici un alt produs (de ex. agent antiger).

Sunt posibile variații de culoare în produs datorită materiilor prime naturale.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.