


Baumit ProTherm

Polistiren expandat ignifug pentru fațade



- Durabilitate și stabilitate
- Termoizolare eficientă
- Certificare în sisteme ETICS

Produs	Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat, clasificat ca polistiren de fațadă, pentru sistemele de termoizolație Baumit EPS. Abateri reduse de planeitate, fără contracție, ignifugat, rezistent la factorii climatici.										
Compoziție	Granule expandate de polistiren.										
Proprietăți	Permeabile la vapori cu proprietăți termoizolante ridicate, abateri dimensionale reduse, rezistența la deformare și la intemperii, lipsite de contracție, greu inflamabile. Nu conține CFC, CHFC, respectiv HFC.										
Domeniu de aplicare	Pentru construcții noi și vechi. La nivelul soclului recomandăm utilizarea de plăci de etanșare pentru soclu Baumit XPS.										
Date Tehnice	<table border="0"> <tr> <td>Culoare:</td> <td>alba</td> </tr> <tr> <td>Standard:</td> <td>SR EN 13163-2012+A2-2016</td> </tr> <tr> <td>Reacția la foc:</td> <td>Euroclasa E</td> </tr> <tr> <td>Conductivitate termică :</td> <td>0.039 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Cod Identificare:</td> <td>Baumit ProTherm SR EN 13163\$2012+A2\$2016 EPS-L2-W2-T2-Sb2-P5-BS125-TR100-CS(10)70 DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)3</td> </tr> </table>	Culoare:	alba	Standard:	SR EN 13163-2012+A2-2016	Reacția la foc:	Euroclasa E	Conductivitate termică :	0.039 W/mK	Cod Identificare:	Baumit ProTherm SR EN 13163\$2012+A2\$2016 EPS-L2-W2-T2-Sb2-P5-BS125-TR100-CS(10)70 DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)3
Culoare:	alba										
Standard:	SR EN 13163-2012+A2-2016										
Reacția la foc:	Euroclasa E										
Conductivitate termică :	0.039 W/mK										
Cod Identificare:	Baumit ProTherm SR EN 13163\$2012+A2\$2016 EPS-L2-W2-T2-Sb2-P5-BS125-TR100-CS(10)70 DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)3										

	ProTherm 20 mm	ProTherm 30 mm	ProTherm 40 mm	ProTherm 50 mm
Lungime / Grosime	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm

	ProTherm 60 mm	ProTherm 70 mm	ProTherm 80 mm	ProTherm 90 mm
Lungime / Grosime	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm

	ProTherm 100 mm	ProTherm 120 mm	ProTherm 140 mm	ProTherm 160 mm
Lungime / Grosime	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm

	ProTherm 180 mm	ProTherm 200 mm
Lungime / Grosime	180 mm	200 mm

Rezistența Termică R_D (m ² K/W)													
	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200
	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,55	3,05	3,55	4,10	4,60	5,10

Formă de livrare

	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200
	24	16	12	10	8	7	6	5	5	4	3	3	2	2
	12	8	6	5	4	3.5	3	2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0

Depozitare	A se feri de razele ultraviolete (soare), de influența precipitațiilor și de deteriorare mecanică.
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Substratul trebuie să fie curat, uscat, neînghețat, fara praf, permeabil, neted cu capacitate portantă, fara eflorescente și fără elemente friabile. Verificarea substratului se va efectua conform normelor în vigoare. Planeitatea peretelui trebuie să corespundă reglementărilor tehnice în vigoare.
Pregătire suport	Suportul trebuie să fie portant, uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted. Neuniformitățile de până la 10 mm, pot fi preluate la operația de lipire. Pentru cele mai mari de 10 mm se va folosi un strat separat de tencuiala pentru egalizare.
Aplicare	<p>Montare plăci</p> <p>Plăcile se vor monta cu fața tratată (albă) spre exterior. În principiu se vor utiliza numai plăci întregi, de jos în sus, țesute. Este admisă utilizarea de ștraifuri (lățime minimă 15 cm), dar acestea se distribuie în fațadă, nu și la colțurile clădirii. Se verifică planeitatea suprafeței polistirenului după lipire și eliminarea rosturilor goale dintre plăci. La nivelul rostului dintre plăci nu este permisă pătrunderea de adeziv. Îmbinările plăcilor nu trebuie să treacă peste canturile golurilor (de exemplu golurile de ferestre și uși). Canturile clădirii se realizează țesut pe lățimea plăcii. Pentru această secțiune este admisă numai utilizarea de plăci întregi și a jumătăților de plăci.</p> <p>Aplicare</p> <p>Aplicarea adezivului se realizează prin metoda lipirii perimetrare și în puncte. Cantitatea de adeziv aplicat va fi selectată astfel încât, ținând cont de toleranțele substratului și de grosimea stratului de adeziv (aproximativ 1 până la 2 cm) să se formeze o suprafață de contact cu substratul de minim 40%. La marginea plăcii se aplică pe întreaga suprafață un strat cu o lățime de aproximativ 5 cm, iar în mijlocul plăcii sunt aplicate trei puncte de adeziv cu o dimensiune care corespunde aproximativ unei palme. Denivelările de până la 10 mm pot fi compensate prin stratul de adeziv. În completare la normele în vigoare este necesară respectarea tehnologiei de punere în operă a sistemului termoizolant!</p>
Recomandări	Temperatura aerului, a materialului și a substratului pe parcursul prelucrării și al prizei trebuie să fie de minim +5°C. Fațada va fi protejată de razele directe ale soarelui, de ploaie sau de vânt puternic (de exemplu prin plasă de protecție a schelelor). Umiditatea atmosferică ridicată și temperaturile scăzute pot prelungi semnificativ durata de uscare. La nivelul plăcilor de fațadă expuse la radiații ultraviolete pentru o durată de peste 2 săptămâni (plăci îngălbenite) nu este admisă aplicarea de masă de spaclu; este necesară o nouă șlefuire și o desprăfuire.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.