



Baunit SpeedFix

Adeziv rapid pentru profile

Avantaje

- **Fixare rapidă**
- **Aderentă excelentă**
- **Special pentru fixarea profilelor de tencuieii**



Produs

Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colț și profilelor de pontaj pentru tencuieii de var/ciment și tencuieii de var.
Pentru montarea și fixarea profilelor pentru tencuieii, precum și a instalațiilor înainte de tencuirea cu produse pe bază de var sau var-ciment.

Compoziție

Ciment, nisipuri, aditivi.

Proprietăți

Adeziv mineral cu întărire rapidă.

Domeniu de aplicare

Baunit SpeedFix este un mortar predozat pentru fixarea profilelor de colț, profilelor de soclu, profilelor de pontaj și a profilelor rost de dilatație în cazul utilizării tencuieiilor interioare și exterioare de var/ciment și var.

Date Tehnice

Produs	
Clasificare:	GP - CS IV
Standard:	SR EN 998 - 1:2016
Densitate in stare uscată:	1600 kg/m ³
Timp de lucrabilitate:	30 min.

VARIANTĂ(E)	SpeedFix_30 kg
Acoperire	aprox. 20 ml/sac pentru o grosime de 15 mm
Consum	aprox. 1.5 kg/ml funcție de suport pentru o grosime de 15 mm
Necesar apă	6 l/Sac

Formă de livrare

sac 30 kg, 1 palet=48 saci=1440 kg

Depozitare

9 luni la loc uscat, in ambalaj nedesfacut, pe palet de lemn infoliat.

Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baunit.ro.

Suport

Suprafața trebuie să fie curată, uscată, ferită de îngheț, fără praf, absorbantă, fără eflorescențe, portantă și fără părți friabile.

Pregătire suport	Suprafața suport se va desprăfui înainte de aplicare.
Aplicare	Se presară Baunit SpeedFix în apă curată (aproximativ 6 litri de apă per sac), și se amestecă cu un mixer rotativ cu turație redusă până se obține un amestec fără cocoloașe. După amestecare se lasă un timp, aproximativ 3 minute de odihnă, după care se repetă amestecarea. Nu se amestecă cu alte produse. Baunit SpeedFix se aplică în puncte. Distanța între punctele de adeziv va fi hotărâtă în funcție de stabilitatea profilului pontat. Profilul va fi înglobat prin apăsare în mortarul proaspăt.
Recomandări	Temperatura aerului și a suportului în timpul aplicării și al întăririi trebuie să fie de peste +5°C. Atenție! Nu se utilizează în cazul tencuielilor pe bază de ipsos.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.