

Baumit SpeedFix

Adeziv rapid pentru profile



- **Fixare rapidă**
- **Aderență excelentă**
- **Special pentru fixarea profilelor de tencuieli**

Produs Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colț și profilelor de pontaj pentru tencuieli de var/ciment și tencuieli de var.
Pentru montarea și fixarea profilelor pentru tencuieli, precum și a instalațiilor înainte de tencuirea cu produse pe bază de var sau var-ciment.

Compoziție Ciment, nisipuri, aditivi.

Proprietăți Adeziv mineral cu întărire rapidă.

Domeniu de aplicare Baumit SpeedFix este un mortar predozat pentru fixarea profilelor de colț, profilelor de soclu, profilelor de pontaj și a profilelor rost de dilatație în cazul utilizării tencuielilor interioare și exterioare de var/ciment și var.

Date Tehnice

Standard:	SR EN 998 - 1:2016
Clasificare:	GP - CS IV
Timp de lucrabilitate:	30 min
Densitate in stare uscată:	1600 kg/m ³

	SpeedFix_30 kg
Granulă maxim	0.3 mm
Consum	aprox. 1.5 kg/ml functie de suport pentru o grosime de 15 mm
Acoperire	aprox. 20 ml/sac pentru o grosime de 15 mm
Necesar apă	6 l/Sac

Formă de livrare sac 30 kg, 1 palet=48 saci=1440 kg

Depozitare 9 luni la loc uscat, in ambalaj nedesfacut, pe palet de lemn infoliat.

Asigurarea calității Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Suprafața trebuie să fie curată, uscată, ferită de îngheț, fără praf, absorbantă, fără eflorescențe, portantă și fără părți friabile.

Pregătire suport Suprafata suport se va desprafui inainte de aplicare.

Aplicare

Se presară Baunit SpeedFix în apă curată (aproximativ 6 litri de apă per sac), și se amestecă cu un mixer rotativ cu turație redusă până se obține un amestec fără cocloașe.
După amestecare se lasă un timp, aproximativ 3 minute de odihnă, după care se repetă amestecarea. Nu se amestecă cu alte produse. Baunit SpeedFix se aplică în puncte.
Distanța între punctele de adeziv va fi hotărâtă în funcție de stabilitatea profilului pontat.
Profilul va fi înglobat prin apăsare în mortarul proaspăt.

Recomandări

Temperatura aerului și a suportului în timpul aplicării și al întăririi trebuie să fie de peste +5 °C.

Atenție!

Nu se utilizează în cazul tencuielilor pe bază de ipsos.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.