



Baunit SanovaFine

Fini beli sanacioni malter

Prednosti

- Prirodno bela boja
- Lako nanošenje
- Paropropusan



Proizvod

Fabrički pripremljeni, vodoodbojni malter, prirodno bele boje za jednostavnu ručnu obradu za spoljne i unutrašnje prostore.

Sastav

Građevinski kreč, cement, pesak za maltere, dodaci.

Svojstva

Paropropusna fini malter za zaglađivanje, vodoodbojan, dobre obradivosti, zaribane površine.

Upotreba

Fini malter za unutrašnju i spoljnu obradu, primenjiv na sanacionim malterima, i krečno-cementnim malterima za novu i staru gradnju.

Tehnički podaci

Proizvod	
Reakcija na požar:	A1
Pritisna čvrstoća posle 28 dana:	> 2 N/mm ²
Klasifikacija:	R-CS II
Norma:	EN 998-1
μ-vrednost:	oko 12

Varijanta(e)	SanovaFine 40kg
Potrošnja	oko 5 kg/m ² za 4mm
Dodavanje vode	oko 8 l/40kg

Pakovanje

Džak 40 kg, 1 paleta = 35 džakova = 1350kg

Skladištenje

9 meseci na drvenim paletama na suvom.

Kontrola kvaliteta

Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.

Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga Ispitivanje podloge treba provesti prema ÖNORM B 3346. Podloga mora biti suva, nesmrznuta, otprašena, ne vodoodbojna, ravnomerno upojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez slobodnih delova.

Priprema podloge Kod poboljšanja podloge potrebno je obratiti pažnju da se otklone eventualni organski premazi. Zavisno o vrsti podloge i njenoj sposobnosti upijanja, kao i o stanju atmosferskih prilika, pre nego se pristupi nanošenju maltera potrebno je podlogu nakvasiti.

Obrada Baumit SanovaFine ne sme se zamešavati ni sa jednim drugim proizvodom. Baumit SanovaFine meša se s vodom u uobičajenim građevinskim mešalicama i nanosi se pomoću zidarske mistrije ili gletaricom. Po početku vezivanja, malter se zari-bava odgovarajućom gletericom ili daskom (npr. sunderasta ili od stiropora). Sveže omalterisane površine treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Pre bilo kojeg sledećeg sloja, vreme sušenja Baumit SanovaFine je 7 dana.

Napomene i opšte informacije Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezanja uvek biti veća od +5°C. Sveži malter mora se najmanje dva dana održavati vlažnim. Nije dozvoljeno mešanje sa drugim proizvodima!

Upozorenje! Nije moguće nanošenje Baumit SanovaFine na očvršli Baumit Sanova S!

Funkcionalnost jednog sanacionog sistema bitno zavisi o vlazi i solima u podlozi. Stoga je bitno primeniti i dodatne mere za zaštitu od vlage. Ako se Baumit SanovaS izvodi ispod nivoa zemlje, malter u ovom području mora biti zaštićen od vlage odgovarajućim hidroizolacijama.

Završna obrada- spoljna površine

Baumit malter SANOVAFINE sa fasadnim dekorativnim malterom:

- Baumit NanoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer
- Baumit StarTop sa Baumit Premium/UniPrimer
- Baumit PuraTop sa Baumit Premium/UniPrimer
- Baumit SilikonTop sa Baumit Premium/UniPrimer
- Baumit SilikatTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit malter SANOVAFINE sa fasadnom bojom:

- Baumit NanoporColor
- Baumit StarColor
- Baumit PuraColor
- Baumit SilikonColor
- Baumit SilikatColor
- Baumit SanovaColor

Završna obrada- unutrašnje površine

Baumit malter SANOVAFINE sa unutrašnjom bojom:

- Baumit KlimaColor

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobađaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.