

# Baumit Sanova S

## Malter za renoviranje



- **Otporan na soli i vlagu**
- **Paropropusan**
- **Mašinska i ručna aplikacija**

**Proizvod** Gotovi, vodoodbojni, paropropusni malter za renoviranje otporan na soli i vlagu, visoko porozan, visoko paropropusan, sa sposobnošću samoisušivanja, za ručnu ili mašinsku obradu u skladu sa EN 998-1

**Sastav** Cement, kreč, perlit, mleveni kamen za maltere i aditivi.

**Svojstva** Vodoodbojan, mineralni sastav, odlična adhezija, sa dobrom paropropusnošću.

**Upotreba** Kao malter za renoviranje, za velika mehanička opterećenja na vlažnim zidovima i kao malter za podnožje na zidovima svih vrsta. Omogućava skladištenje soli u porama bez propadanja.

<b>Tehnički podaci</b>	Norma:	EN 998-1
	Klasifikacija:	R – CS II
	Reakcija na požar:	A1
	Čvrstoća na savijanje posle 28 dana:	MPa
	Pritisna čvrstoća posle 28 dana:	≥ 3
	Prionljivost:	≥ 0.3 MPa
	μ-vrednost:	oko 12
	Suva specifična gustina:	oko 1500 kg/m <sup>3</sup>

	Sanova S 40kg
Veličina zrna	max. 2 mm
Debljina maltera	max. 20 mm po radnom koraku
Potrošnja	oko 16 kg/m <sup>2</sup> /cm
Dodavanje vode	oko 8 l/40 kg

**Pakovanje** Džak 40 kg, 1 paleta = 35 džakova = 1400 kg

**Skladištenje** 9 meseci na suvom na drvenim paletama.

**Kontrola kvaliteta** Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.

**Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama** Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu sa članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

**Podloga** Podloga mora biti čista, suva, nesmrznuta, otprašena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvetavanja, nosiva i bez labavih delova. Na mestima gde je povećan sadržaj soli u podlozi potrebno je preduzeti dodatne mere (mehaničko čišćenje četkama, horizontalna izolacija, vertikalna izolacija), a buđi, alge i druge mikroorganizme tretirati specijalnim sredstvom za tu namenu (npr. Baumit FungoF-luid).

**Priprema podloge** Obavezno je na sve površine nabaciti sanacioni špric malter Baumit SanovaPre. Sušenje min 3 dana.

## Obrada

Zavisno o podlozi i vremenskim prilikama podlogu treba prethodno navlažiti.

### Mešanje:

Baumit Sanova S zameša se s vodom u uobičajenoj mešalici sa slobodnim padom sa vodom, vreme mešanja 3-5 minuta. Moguće je raditi i mašinski sa uobičajenim mašinama za malterisanje.

### Nanošenje:

Baumit Sanova S se nanosi zidarskom mistrijom ili se našprica guseničasto mašinom za malterisanje. U jednom sloju moguće je našpricati debljinu do 2 cm, a kod većih debljina raditi višeslojno. Paziti na odgovarajuće vreme sušenja između slojeva (max 1 dan). Nakon nanošenja razvući H-letvom. U području pondnožja preporučuje se Baumit Sanova S zaribati ili izvesti izgrebanu strukturu.

## Napomene i opšte informacije

Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezanja uvek biti veća od +5 °C. Sveži malter mora se najmanje dva dana održavati vlažnim. Nije dozvoljeno mešanje sa drugim proizvodima! Pre svakog sledećeg sloja maltera se mora sušiti 10 dana/1 cm debljine.

### Upozorenje! Nije moguće nanošenje Baumit SanovaFine na očvršli Baumit Sanova S!

Funkcionalnost jednog sanacionog sistema bitno zavisi o vlazi i solima u podlozi. Stoga je bitno primeniti i dodatne mere za zaštitu od vlage.

Ako se Baumit SanovaS izvodi ispod nivoa zemlje, malter u ovom području mora biti zaštićen od vlage odgovarajućim hidroizolacijama.

### Završna obrada- spoljna površine

Baumit malter SANOVA S sa fasadnim dekorativnim malterom:

- Baumit NanoporTop sa Baumit Premium/UniPrimer
- Baumit StarTop sa Baumit Premium/UniPrimer
- Baumit PuraTop sa Baumit Premium/UniPrimer
- Baumit SilikonTop sa Baumit Premium/UniPrimer
- Baumit SilikatTop sa Baumit Premium/UniPrimer

Baumit malter SANOVA S sa fasadnom bojom:

- Baumit NanoporColor
- Baumit StarColor
- Baumit PuraColor
- Baumit SilikonColor
- Baumit SilikatColor
- Baumit SanovaColor

Završna obrada- unutrašnje površine

Baumit malter SANOVA S sa unutrašnjom bojom:

- Baumit KlimaColor

---

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobađaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.