

Baumit Sanova AnticoPure

Известковая штукатурка



- **Высокопаропроницаемая**
- **Минеральная**
- **Крупнозернистая**

Продукт	Сухая известковая смесь заводского изготовления для ручного нанесения. Применяется для внутренних и наружных работ.	
Состав	Воздушная гидратная известь, гидравлическая известь, минеральный наполнитель, добавки.	
Свойства	Минеральная крупнозернистая известковая штукатурка с высокой паропроницаемостью.	
Применение	Наносится на известково-гипсовые, известковые, известково-цементные штукатурки, кирпич, известняк. Применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.	
Технические характеристики	Прочность на сжатие через 28 суток: sd-показатель:	≥ 1 при 0.3
Хранение	Срок хранения 12 месяцев (от даты производства).	
Основание	Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков.	
Подготовка основания	Основание предварительно увлажняют в зависимости от его природы, впитывающей способности и погодных условий. Как правило, основание увлажняют за 2 часа до нанесения штукатурки. Важно, чтобы на поверхности стены не образовывалась водяная плёнка.	
Использование	<p>При выполнении штукатурных работ наносится обрызг и грунт.</p> <p>При приготовлении рабочего раствора обрызга состав замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к применению консистенции. Время смешивания – ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4,5 л на мешок (25 кг).</p> <p>Обрызг наносится кельмой или мастерком сплошным слоем толщиной 5-10мм. Поверхность слоя должна оставаться шероховатой. Время твердения обрызга не менее 2 сут. В течении 2-3 сут оберегать штукатурку от быстрого высыхания путем смачивания.</p> <p>Укладка грунта производится для формирования основного объема штукатурки. Перед нанесением грунта поверхность смачивается. При приготовлении рабочего раствора грунта состав замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к применению консистенции. Время смешивания – ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4,0 л на мешок (25 кг). Раствор грунта набрасывается кельмой. При толщине штукатурки более 15мм нанесение производится в несколько слоев. Время твердения между слоями не менее 1-2 сут. Оберегать штукатурку от быстрого высыхания. Завершающий слой штукатурки вытягивается и выравнивается при помощи терки с войлочным покрытием или с покрытием из грубой резиновой губки.</p> <p>Поверхность не следует сильно выглаживать.</p> <p>Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением отделочных материалов – не менее 10 сут на каждый сантиметр толщины.</p> <p>Поверхности со свеженанесённой известковой штукатуркой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 сут.</p>	
Рекомендации и общие указания	Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5°C. Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте компании.	