

Baumit Sanova AnticoPure Fine

Накрывочная известковая штукатурка



- высокая паропроницаемость
- минеральная мелкозернистая
- для выравнивания поверхности под окраску

Продукт	Сухая известковая смесь заводского изготовления для выполнения накрывочного слоя ручного нанесения. Применяется для внутренних и наружных работ.
Состав	Воздушная гидратная известь, гидравлическая известь, минеральный наполнитель, добавки.
Свойства	Минеральная мелкозернистая известковая штукатурка с высокой паропроницаемостью, для выравнивания поверхности под окраску.
Применение	Накрывочная штукатурка наносится на минеральные крупнозернистые штукатурки. При проведении внутренних отделочных работ штукатурка наносится на известково-гипсовые, известковые, известково-цементные, теплоизоляционные штукатурки. При проведении фасадных работ штукатурка наносится исключительно на известковые, известково-трассовые и известково-гипсовые штукатурки. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.
Технические характеристики	sd-показатель: при 0.3
Хранение	Срок хранения 12 месяцев (с даты изготовления).
Использование	<p>Приготовление рабочего раствора.</p> <p>Состав замешивается с водой из расчета ок. 6,75 л воды на мешок (25 кг) до готовой к применению консистенции в обычных строительных гравитационных смесителях (время смешивания ок. 3-5 мин) или при помощи тихоходной мешалки (время выдержки 5 мин с повторным перемешиванием).</p> <p>Нанесение мелкозернистой штукатурки.</p> <p>В зависимости от типа основания, его впитывающей способности и погодных условий основание перед нанесением накрывочной штукатурки необходимо увлажнить.</p> <p>Готовый штукатурный раствор набрасывается на поверхность кельмой или наносится шпателем, после чего выравнивается. Как правило, раствор за один проход наносится слоем толщиной 2-3 мм. Максимальная толщина одного слоя 5 мм. При необходимости многослойного нанесения каждый слой наносится после схватывания предыдущего. Завершающий слой мелкозернистой штукатурки после начала схватывания затирается подходящим инструментом (например, полиуретановой теркой или микропористой резиной). Не затирать инструментами, смоченными водой.</p> <p>Поверхности со свеженанесенной мелкозернистой штукатуркой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 сут.</p> <p>Время твердения перед нанесением последующих материалов - не менее 5 сут при толщине мелкозернистой штукатурки 2-5 мм. При большей толщине или при неблагоприятных условиях время твердения следует увеличить для более полного прохождения процесса карбонизации.</p>
Рекомендации и общие указания	<p>Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5°C.</p> <p>Для получения более гладкой поверхности дополнительно наносится известковые шпаклевки.</p> <p>На приведенные выше отделочные слои можно наносить силикатные и известковые краски Baumit.</p> <p>Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте компании.</p>