

Baumit SanovaPrimer

Силикатная грунтовка



- Упрочняет минеральные основания
- Высокопаропроницаемая
- Удобная в применении

Продукт	Грунтовка на силикатной основе для выравнивания впитывающей способности основания, разбавления Baumit SanovaColor, а также для упрочнения осыпающихся, рыхлых минеральных штукатурок. Подходит для известковых, цементных и известково-содержащих штукатурок.
Состав	Калиевое жидкое стекло, в незначительном количестве органические модификаторы, вода.
Свойства	Не образует пленку, легко наносится, высокопаропроницаемая, хорошо упрочняет основания и выравнивает их впитывающую способность, благодаря высокой щелочности препятствует образованию плесени, в результате сужения пор способствует снижению водопоглощения.
Применение	Грунтование основания и разбавление Baumit SanovaColor, рекомендуется для штукатурных систем Baumit Sanova, для реставрации исторических зданий и памятников культурного наследия. Для внутренних и наружных работ. Для подготовки незначительно мелящих минеральных базовых и финишных (накрывочных) штукатурок перед нанесением минеральных или полимерных штукатурок, а также красок Baumit. Перед работой необходимо прочитать инструкцию!
Технические характеристики	Показатель pH: 11
Срок хранения	Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.
Основание	Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, очищенным от пыли, высолов, грязи, масел, жиров, смазок и несвязанных частиц, способным впитывать влагу и нести нагрузку. Контроль основания должен производиться согласно австрийским стандартам В 2230, В 3345 и В 3346, а также национальным нормам.
Подготовка основания	Старые отслаивающиеся или потрескавшиеся лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Слабые, рыхлые, бухтящие штукатурки должны быть удалены и заменены на новые. Очистите загрязненные поверхности, обработайте пораженные грибком и водорослями основания при помощи Baumit FungoFluid. Нанесите на поврежденные и/или потрескавшиеся участки специальную шпаклевку (например, Baumit MultiWhite) и при необходимости армируйте их фасадной сеткой Baumit StarTex.
Нанесение	В качестве грунтовки перед покраской Baumit SanovaColor: Основание должно быть полностью затвердевшим и сухим. Тщательно перемешайте Baumit SanovaPrimer малооборотным миксером. В зависимости от особенностей основания и его впитывающей способности разбавьте при необходимости водой (макс. 1:1). Нанесите Baumit SanovaPrimer равномерно по всей поверхности меховым валиком или кистью. При разной впитывающей способности основания или высоких температурах рекомендуется двойное грунтование. После каждого прохода технологическая пауза для высыхания должна составлять ок. 6-12 часов. Работайте равномерно и без перерывов. Для разбавления краски Baumit SanovaColor: На первый слой добавляйте в краску макс. 20% Baumit SanovaPrimer На второй слой добавляйте в краску макс. 10% Baumit SanovaPrimer После разбавления краску тщательно перемешать малооборотным миксером! В качестве упрочняющей пропитки для штукатурки: Продукт обильно наносится на сухую минеральную штукатурку путем распыления из пульверизатора или с помощью установки безвоздушного нанесения в направлении снизу вверх. Небольшие участки можно обработать кистью. Через 24 часа обычно можно наносить штукатурки или краски Baumit. Следует соблюдать технологическую паузу не менее 5 суток перед последующим нанесением следующих продуктов: • Baumit StarColor • Baumit PuraColor • Baumit GranoporColor

Рекомендации и общие указания

Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и в процессе твердения должна быть не ниже +8 °С. Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью защитной строительной сетки для лесов).

Высокие температуры (например, выше +30 °С) в летнее время сокращают время высыхания.

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания.

Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Не смешивать с другими красками и составами! Продукт имеет щелочную среду, поэтому особенно тщательно защищайте глаза и кожу (защитные очки и т.д.). В случае намокания материала немедленно промойте его большим количеством воды. Если пропиталась одежда, сразу же ее смените.

Указания по очистке:

Защищайте глаза и кожные покровы, а также прилегающие участки. При необходимости смойте брызги большим количеством воды, не ждите, пока они высохнут и затвердеют. Мойте рабочие инструменты и устройства водой сразу после использования.

Рядом находящиеся материалы, такие как стекло, природный камень, клинкер, облицовочную плитку, дерево и т.д. тщательно накройте перед применением Baunit SanovaPrimer. Брызги немедленно смывайте.

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.