

# Baumacol FlexUni White

## belo lepilo za keramiko



- **izboljšana nosilnost**
- **podaljšan odprti čas**
- **za zunanje in znotraj**

<b>Proizvod</b>	Belo fleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE po SIST EN 12004) za polaganje keramike, kamna in granitogresa.	
<b>Sestavine</b>	Beli cement, pesek, dodatki.	
<b>Lastnosti</b>	Lepilo za zunanje in notranje površine.	
<b>Uporaba</b>	Hidravlično lepilo z izboljšano nosilnostjo in podaljšanim odprtim časom, za polaganje keramike, kamna in granitogresa na trdne podlage kot so beton, porobeton, cementni in apnenocementni osnovni ometi ali ometi na osnovi visokohidravličnega apna. Primeren za talno gretje. Za polaganje na mavčne podlage je potreben poseben postopek (osnovni premaz).	
<b>Tehnični podatki</b>	barva:	bela
	standard:	SIST EN 12004
	razvrstitev po standardu:	C2TE
	temperatura obdelave:	min. 5 za podlago, material in zrak
	odprti čas:	max. 30 min.
	čas pred nanosom:	ca. 5 min.
	čas korekcij:	ca. 5 min.
	čas obdelave:	ca. 4 h
	pohodnost:	ca. 24 h
	konsistenca:	prah

	Baumacol FlexUni White 25kg
poraba	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> pri uporabi zobate gladilke 8x8 mm
potrebna količina vode	ca. 8 l/25kg



<b>Pakiranje</b>	V vrečah po 25 kg.
<b>Skladiščenje</b>	12 mesecev na suhem in na leseni podlagi.
<b>Kontrola kakovosti</b>	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
<b>Označevanje po zakonu o kemikalijah</b>	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na <a href="http://www.baumit.si">www.baumit.si</a> ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

<b>Priprava podlage</b>	Podlaga mora biti enakomerno vpojna, suha, čista, odprašena, brez ostankov opažnih olj, homogena, trdna in nosilna, nezmrzjena (nad +5°C). Pred polaganjem obvezno preverimo primernost podlage. Za nanos na mavčne podlage v vlažnih prostorih (kuhinje in kopalnice), je potrebna dodatna priprava površine (osnovni premaz oz. hidroizolacija; glej npr. ÖNORM B 2207).
<b>Obdelava</b>	Vrečo Baumacol FlexUni White stresemo v ca. 8 l vode in z mešalom zmešamo do enakomerne plastične konsistence. Pustimo ca. 5 min, še enkrat premešamo in lahko začnemo s polaganjem.  Baumit Baumacol FlexUni White nanašamo z zobato gladilko. Ploščice, plošče itn. pritismo na površino, rahlo potolčemo in popravimo. Korekcije so možne v roku 5 minut.
<b>Splošna navodila</b>	Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5 °C. Ne smemo vgrajevati na zmrznjeno podlago ali v primeru nevarnosti zmrzovanja.

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.