

# Baumacol PremiumFuge

## fugirna masa



- vodoodbojna
- za zunaj in znotraj
- za talno gretje

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| <b>Proizvod</b>         | Visokokakovostna, fleksibilna, zmrzljivo in vodoodporna fugirna malta z visoko barvno obstojnostjo. CG 2WA skladno z EN-13888.  |               |
| <b>Sestavine</b>        | Hidravlična veziva, polnila, barvni pigmenti, dodatki.  |               |
| <b>Lastnosti</b>        | Vodo odbojna, fleksibilna fugirna malta, ki ostane dalj časa čista zaradi vodoodbojnega učinka, odporna na zmrzal in umazanijo in z visoko odpornostjo na obrus.<br>Zaradi manjše vpojnosti, je manjša tudi možnost za lisavost.                                  |               |
| <b>Uporaba</b>          | Za zunaj in znotraj. Fugirna masa Baumacol PremiumFuge je primerna za fugiranje keramičnih ploščic, plošč, mozaika in finega kamna. Širina fug 1 -8 mm. Primerna za talno gretje in vlažne prostore, za stenske in talne površine, kot tudi za balkone in terase. |               |
| <b>Tehnični podatki</b> | standard:   | SIST EN 13888 |
|                         | razvrstitev po standardu:   | CG2 WA        |
|                         | max. širina fuge:   | 8 mm          |
|                         | min. širina fuge:   | 1 mm          |
|                         | kategorija kakovosti:   | premium       |

poraba



|  |   |
|--|---|
| <b>Pakiranje</b>                           | V plastičnih vedrih po 5 kg.  |
| <b>Skladiščenje</b>                        | 12 mesecev, v zaprti embalaži, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja. Proizvod ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 35°C in pod 5°C ter direktnim sončnim žarkom.   |
| <b>Kontrola kakovosti</b>                  | Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.   |
| <b>Označevanje po zakonu o kemikalijah</b> | Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na <a href="http://www.baumit.si">www.baumit.si</a> ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.      |
| <b>Podlaga</b>                             | Lepilna malta mora biti popolnoma strjena. Ostanke malte odstranimo. Fuge je potrebno takoj po polaganju obloge do debeline obloge izpraskati in očistiti.<br>Fugirna masa ni primerna za fugiranje kislinsko odpornih oblog, dilatacij, lesa, kovine in umetnih mas, ter za bazene in vodne rezervoarje. |

**Obdelava****Mešanje:**

Baumacol PremiumFuge mešamo z električnim mešalom pri nizkih vrtljajih do homogene mase brez grudic. Pustimo mirovati ca. 5 minut in pred uporabo ponovno premešamo.

**Vgrajevanje:**

Baumacol PremiumFuge vtisnemo v fuge s fugirno lopatico ali fugirno gumo diagonalno na smer fug. Keramično oblogo po ca. 5 - 15 minutah očistimo s čisto vodo in mehko gobo. Ostanke cementnega filma po strjevanju še enkrat operemo z vodo. Po fugiranju površino ščitimo pred mehanskimi obremenitvami (hoja) ca. 24 h. Da bi se izognili lisavosti, mora biti lepilo za keramiko temeljito presušeno in enakomerno odstranjeno iz fug.

Enakomernost barvnega odtenka zagotavljamo samo znotraj ene proizvodne šarže.

**Splošna navodila**

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5 °C.

Visoke temperature skrajšajo čas sušenja. Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja. Ne dodajamo drugih materialov!

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.