

# Baunit Baumacol Proof

## trajnoelastična tesnilna masa



- enokomponentna
- trajnoelastična
- pohodna in pripravljena za obdelavo po 3 urah

**Proizvod** Enokomponentna trajnoelastična tesnilna masa (W4) brez topil za premoščanje razpok in fleksibilno tesnjenje pod notranjo keramično oblogo.

**Sestavine** Vodna disperzija (poliakrilat).

**Lastnosti** Pripravljena enokomponentna tekoča folija. Nanos z valjčkom ali z gladilko.

**Uporaba** Za tesnjenje pod notranjo keramično oblogo v tuš kabinah, kopalnicah ipd .

**Tehnični podatki**

barva:	rumena
razvrstitev po standardu:	DM
debelina sloja:	min. 0.5 mm do max. 2 mm (v 2 slojih)
kategorija kakovosti:	premium

	Baumacol Proof 7kg
poraba	ca. 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm

**Pakiranje** Vedro 7 kg.

**Skladiščenje** 12 mesecev na suhem in na leseni podlagi. Proizvod ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 35°C in pod 5°C ter direktnim sončnim žarkom.

**Kontrola kakovosti** Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

**Označevanje po zakonu o kemikalijah** Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na [www.baunit.si](http://www.baunit.si) ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

**Podlaga** Podlaga mora biti čista, odprašena, suha, nezmrzjena, nosilna, brez cvetenja, ostankov opažnih olj in prostih delcev.

**Primerne podlage:**

- beton
- porobeton
- poliester
- zaključni ometi na cementni bazi
- mavčne podlage
- keramika

**Neprimerne podlage:**

- ni primerna za uporabo v prostorih pod stalnim pritiskom vode, v bazenih in na zunanjih površinah (terase in balkoni)

**Obdelava**

Občutljive podlage predhodno obdelamo z ustreznim osnovnim premazom.  
Pred nanašanjem preverimo ustreznost podlage.

Baumacol Proof nanašamo z ustreznim orodjem v dveh neodvisnih slojih v enakomerni debelini po celotni površini. Pred nanosom drugega sloja mora biti prvi sloj ustrezno suh. Na zaključke stenskih in talnih površin namestimo tesnilni trak Baunit Strap ali Baunit StrapFix.

**Splošna navodila**

Pri vgradnji je potrebno upoštevati standarde, smernice in tehnične liste glede na podlago.

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5 °C. Ne smemo vgrajevati na zmrznjeno podlago ali v primeru nevarnosti zmrzovanja.

Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja, visoke temperature pospešujejo čas vezanja in strjevanja!

Ne dodajamo drugih materialov!

Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo.

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.