

# MosaikTop Natural Line

## pisani omet



- **prevlečen in obarvan kremenčev pesek**
- **zelo vodoodbojen**
- **dobro mehansko odporen**

<b>Proizvod</b>	Pisani omet na osnovi čistega akrilata za zunanje površine, posebej za območje odbojne vode in podzidka - „cokl“.		
<b>Sestavine</b>	Veziva na osnovi čistega akrilata, obarvan kremenčev pesek, dodatki, voda, naravna sljuda.		
<b>Lastnosti</b>	Vodoodbojen, vremensko odporen, zadostno paroprepusten, dobro mehansko odporen, enostavna obdelava.		
<b>Uporaba</b>	Vodoodbojen, posebno odporen pisani omet za zunanje površine. Posebej primeren za območje odbojne vode in podnožja („cokl“), kot tudi za oblikovne elemente.		
<b>Tehnični podatki</b>	razred gorljivosti:	A2 s1 d0	
	vsebnost trdnih delcev:	ca. 80 %	
	polnilo:	obarvan kremenčev pesek	
	sprjemna trdnost:	≥ 0.3 MPa	
	difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ):	ca. 110 - 140	

	M337	M338	M339	M340
izdatnost	ca. 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	ca. 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	5.5 m <sup>2</sup> /vedro	ca. 5.5 m <sup>2</sup> /vedro
največje zrno	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
poraba	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>

	M341	M342	M343	M344
izdatnost	ca. 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	ca. 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	ca. 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	ca. 5.5 m <sup>2</sup> /vedro
največje zrno	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
poraba	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>



<b>Pakiranje</b>	V plastičnih vedrih po 25 kg.
<b>Skladiščenje</b>	12 mesecev, v zaprti embalaži, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.
<b>Kontrola kakovosti</b>	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
<b>Označevanje po zakonu o kemikalijah</b>	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na <a href="http://www.baumit.si">www.baumit.si</a> ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

<b>Podlaga</b>	<p>Podlaga mora biti nosilna, čista, suha, nezmrznjena, odprašena, vpojna, brez cvetenja in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 2230, B 3346 und B 6400-1). Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202.</p> <p><b>Primerne podlage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mineralne podlage (npr. Baunit osnovni ometi in izravnalne mase)</li> <li>■ apnenno-cementni in cementni zaribani ometi</li> <li>■ beton</li> </ul> <p><b>Posebno primerne podlage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ toplotnoizolacijski sistemi v področju cokla (upoštevati vrednost HBW/TSR!)</li> </ul> <p><b>Neprimerne podlage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umetne mase in smole</li> <li>■ laki in oljni premazi</li> <li>■ klejne barve</li> <li>■ apneni ometi in premazi</li> <li>■ toplotnoizolativni ometi</li> <li>■ les</li> <li>■ kovine</li> </ul>												
<b>Priprava podlage</b>	<p>Pred nanosom je potrebno podlago predhodno obdelati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ močno ali neenakomerno vpojne površine izenačimo z Baunit MultiPrimer</li> <li>■ kredaste in rahlo peskaste površine utrdimo z Baunit MultiPrimer</li> <li>■ peskaste in krhke površine utrdimo z Baunit SanovaPrimer (upoštevati navodila na tehničnem listu)</li> <li>■ sigasto površino mehansko odstranimo</li> <li>■ maščobne delce na betonu odstranimo z uporabo posebnega odstranjevalca maščobnih delcev in operemo s curki vroče pare</li> <li>■ umazane površine očistimo površine, prekrite z algami, obdelamo s posebnimi sredstvi za odstranjevanje alg (npr. Baunit FungoFluid)</li> <li>■ slabo sprijete, preperete premaze odstranimo</li> <li>■ poškodovane oziroma razpokane mineralne površine izravnamo z ustrežno izravnalno maso, npr. Baunit StarContact White, vkatero po potrebi vtisnemo mrežico Baunit StarTex</li> </ul>												
<b>Obdelava</b>	<p>Nanašanje slojev:</p> <p>1 x Baunit UniPrimer ali PremiumPrimer (priporočeni odtenki skladno s spodnjo preglednico)</p> <p>1 x Baunit MosaikTop</p> <p>Vsebino v vedru temeljito premešamo z mešalnikom. Omet nanašamo v debelini ca. 1,5 kratnika debeline zrn z nerjavečo kovinsko gladilko in ga še v mokrem stanju zagladimo v eni smeri, brez manjkajočih mest. Ne dodajamo drugih premaznih sredstev. Delamo enakomerno in brez prekinitev.</p>												
<b>Splošna navodila</b>	<p>Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med nanašanjem in vezanjem nad + 5°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaščita pred vremenskimi vplivi: V času nanašanja in sušenja preprečimo vpliv direktnih sončnih žarkov, dežja in močnega vetra, v nasprotnem primeru moramo površine ustrezno zaščititi (npr. uporaba fasadnih mrež). Mlečna barva s sušenjem ometa izgine. Pod vplivom vlage se lahko mlečna barva površine kratkotrajno ponovno pojavi tudi kasneje, dokler se omet popolnoma neizsuši. Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja.</li> <li>■ Preprečiti je potrebno dodatno vlažnost v podlagi (oporni zidovi, ograje, mesta izpostavljena dežju). Baunit MosaikTop nipripravljen za nanos na vodoravne površine. Če sega Baunit MosaikTop pod nivo terena, je potrebno omet na tem območju zaščititi pred vlago (npr. Baunit FlexProtect).</li> <li>■ Da dosežemo maksimalno trajno in sijočo površino priporočamo, da se površino redno pregleduje (priporočljivo 1 x letno). Za osvežitev kredastih površin in površin brez leska uporabimo Baunit EasyPrimer in Baunit Finish Gloss.</li> <li>■ Čas sušenja pred nadaljnjimi nanosi in zaščita pred padavinami min. 48 ur (pri 20 °C in 60 % relativni vlažnosti zraka).</li> <li>■ Za doseganje optimalnega izgleda priporočamo pri spodaj navedenih barvah uporabo predhodnega osnovnega premaza Baunit PremiumPrimer v ustreznem barvnem odtenku:</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Baunit MosaikTop</b></th> <th style="text-align: left;"><b>PremiumPrimer</b></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Natural Line</b></th> <th style="text-align: left;"><b>odtenek</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M343   M344</td> <td>11P</td> </tr> <tr> <td>M339</td> <td>02P</td> </tr> <tr> <td>M340</td> <td>05P</td> </tr> <tr> <td>M341   M342</td> <td>17P</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svetlost barv: Barve, označene M341   M342   M343   M344 lahko na fasadnih sistemih uporabimo samo z dvojnimi armiranjem v min. debelini 5 mm.</li> <li>■ Enakomernost barvnih odtenkov zagotovimo le, če uporabljamo pripravljene barve iz ene proizvodne šarže. Pri uporabi različnih šarž poročamo, da jih pred uporabo med seboj premešate.</li> <li>■ Pri nanosu na toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih in ometih izbiramo svetlejšo barvno odtenke (svetlobna vrednost HBW &gt;25). Pri uporabi na običajnih ometih upoštevamo npr. ÖNORM B 3346 kot tudi smernice zaomete ÖAP v zadnji veljavni izdaji.</li> <li>■ Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu.</li> <li>■ Čiščenje: Oči, kožo in okolico obdelovalnih površin, posebno steklene, keramične, klinker in lakirane ter kovinske površine in površine iz naravnega kamna je potrebno zaščititi. Morebitne madeže speremo z veliko vode in ne čakamo, da se osušijo. Orodjejnaprave takoj po uporabi očistimo z vodo.</li> </ul>	<b>Baunit MosaikTop</b>	<b>PremiumPrimer</b>	<b>Natural Line</b>	<b>odtenek</b>	M343   M344	11P	M339	02P	M340	05P	M341   M342	17P
<b>Baunit MosaikTop</b>	<b>PremiumPrimer</b>												
<b>Natural Line</b>	<b>odtenek</b>												
M343   M344	11P												
M339	02P												
M340	05P												
M341   M342	17P												

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.