

Baunit PlanoFix White

lepilo za porobetona



- za zidanje z zidaki iz porobetona
- tankoslojna malta skupine M10
- bele barve

Proizvod Pripravljeno belo praškasto lepilo za lepljenje zidakov in drugih elementov iz porobetona.

Sestavine Hidravlična veziva, pesek, dodatki.

Lastnosti Tankoslojna malta M10 po SIST EN 998-2 za zidanje z zidaki iz porobetona.

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Tehnični podatki | standard: | EN 998-2 |
| | razvrstitev po standardu: | M10 |
| | razred gorljivosti: | A1 |
| | min. debelina sloja: | 2 mm (do 3 mm) |
| | upogibna trdnost: | > 4 N/mm ² |
| tlačna trdnost: | > 10 N/mm ² | |

| | PlanoFix White PorenbetonKleber White 25kg |
|------------------------|---|
| poraba | ca. 2.5 kg/m ² - 3 kg/m ² pri debelini 2 mm |
| potrebna količina vode | ca. 6 l/25kg - 7 l/25kg |

Pakiranje V vrečah po 25 kg.

Skladiščenje 12 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baunit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Priprava podlage Površina zidakov iz porobetona mora biti suha, odprašena, vpojna, ne zmrznjena, nosilna, čvrsta in brez cvetenja.

Obdelava Vrečo Baunit PlanoFix White stresemo v ca. 6 - 7 l vode in z mešalcem zmešamo do enakomerne plastične konsistence. Pustimo ca. 5 min, še enkrat premešamo, po potrebi dodamo še malo vode. Ne dodajamo drugih proizvodov.

Baunit PlanoFix White nanesimo z ustrezno široko zobato gladilko. Debelina fuge naj znaša 2 - 3 mm. Prvo vrsto zidakov položimo na apneno cementno malto. Manjše neravnine lahko izravnamo z brušenjem, vendar moramo pred nadaljnjim zidanjem površino odprašiti.

Splošna navodila Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5 °C. Uporabljamo lahko le čisto vodo iz vodovodne napeljave. Ne smemo dodajati drugih sredstev (npr. proti zmrzovanju).

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.