

Baumit Baumacol Preciso Speed

Rýchlotuhnúca vyrovnávací malta pod dlažbu, pre hrúbku 2 -



- Vyrovnávanie a opravy nerovností
- Rýchlotvrdnúca malta
- Interiér a exteriér

Produkt	Priemyselne vyrábaná rýchlo tvrdnúca vyrovnávací malta na báze cementu.	
Zloženie	Cement, kamenivo, zušľachťujúce prísady.	
Vlastnosti	Mrazuvzdorná flexibilná malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia s vysokou prídržnosťou.	
Použitie	Na vyrovnávanie a opravy lokálnych nerovností stien a podláh (samonivelizačných stierok, poterov a pod.) alebo na vytvorenie spádovej vrstvy pred kladením dlažby, nanosením hydroizolačnej stierky a pod. Vhodná do verejných i bytových priestorov, pre terasy, balkóny, na podlahové vykurovanie, bazény, sprchy, kúpaliská a vlhké priestory priemyselných objektov. Vhodná do exteriéru a interiéru. Súčasť balkónového systému Baumit Baumacol.	
Technické údaje	Reakcia na oheň:	A1
	Doba spracovania:	cca 30 min.
	Max. hrúbka vrstvy:	30 mm
	Min. hrúbka vrstvy:	2 mm
	Emisie VOC:	< 60µg/m ³ EMICODE EC 1 PLUS

	25 kg
Výdatnosť	cca 5.2 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm
Spotreba	cca 1.6 kg/m ² /mm
Spotreba vody	cca 4.5 l/25kg vrece, resp. 0,18 l/ 1 kg suchej zmesi

Kladenie dlažby: po cca 4 hod.¹⁾



Balenie	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vrec = 1350 kg
Skladovanie	V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.
Zabezpečenie kvality	Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad	<p>Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, dostatočne vyzretý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezamrznutý, rovnomerne nasiakavý, zbavený prachu, olejových škvŕn, mastnoty, výkvetov, odformovacích prostriedkov a uvoľňujúcich sa častí. Podklad musí byť dostatočne drsný.</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ betón, ■ cementový a sadrový poter, ■ vyzreté vápenno-cementové a vápenné omietky, ■ keramické pálené tehly. <p>Nevhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ drevo, kov, ■ plasty.
Príprava podkladu	<p>Povrch odporúčame vopred viacsmerne zdrsniť.</p> <p>Čistý podklad ošetriť vhodným penetračným náterom, napr. Baumit Grund na nasiakavé podklady, resp. Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.</p>
Spracovanie	<p>Odporúčané náradie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ elektrické miešadlo s nízkymi otáčkami, ■ murárska lyžica, ■ nádoba na maltu, ■ vodováha, ■ antikorové hladidlo. <p>Miešanie</p> <p>Obsah vreca Baumit Baumacol Preciso Speed vsypať do cca 4,5 l čistej vody a miešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu bez hrudiek. Doba miešania: cca 3 min. Doba spracovania: cca 30 min¹⁾.</p> <p>Dodržať predpísané množstvo zámesovej vody, zvýšená dávka vody znižuje výslednú pevnosť malty!</p> <p>Spracovanie</p> <p>Čerstvú maltu naniesť na vopred upravený podklad antikorovým hladidlom alebo murárskou lyžicou v množstve potrebnom na vyrovnanie podkladu. Povrch následne zarovnať. Technologická prestávka pred nanosením ďalších vrstiev je min. 4 hod.¹⁾ v závislosti od klimatických podmienok.</p>
Upozornenia	<p>Informácie a všeobecné pokyny</p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5 °C.</p> <p>Čerstvo nanosený povrch chrániť min. 4 hod.¹⁾ pred priamym slnečným žiarením, mrazom, dažďom, silným vetrom, mechanickým a tepelným zaťažením. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.</p> <p>Podklad nevlhčiť!</p> <p>Nepriemiešavať žiadne iné materiály!</p> <p>Dodržiavať platné normy, smernice, spracovateľské a remeselné zásady a technické listy jednotlivých produktov.</p> <p>Vysvetlivky</p> <p>¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p>

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.