



# Baumit Baumacol Protect

Vodonepriepustná izolačná stierka aj do exteriéru, na balkóny, terasy.



- Izolačná stierka
- Flexibilná
- Interiér a exteriér

<b>Produkt</b>	Flexibilná jednozložková izolačná stierka na vonkajšie aj vnútorné použitie.
<b>Zloženie</b>	Cement, zušľachťujúce prísady.
<b>Vlastnosti</b>	Bezškárová izolačná stierka, hydraulicky tvrdnúca, vodonepriepustná, flexibilná a paropriepustná. Bez obsahu rozpúšťadiel.
<b>Použitie</b>	Izolačná stierka na vonkajšie a vnútorné použitie. Na bezškárovú izoláciu priamo pod keramické obklady a dlažby na balkónoch, terasách, v bazénoch, kúpeľniach a pod. Okrem bežných podkladov je vhodná aj na podklady ako plech, drevo, drevotrieskové dosky alebo plasty.
<b>Technické údaje</b>	Doba odležania: cca 60 min Min. hrúbka vrstvy: 2 mm

	18 kg
Spotreba	cca 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Výdatnosť	cca 12 m <sup>2</sup> /vrece (pri hrúbke 1 mm)
Spotreba vody	cca 5.85 l/vrece pri stierkovaní, 6,75 l/vrece pri natieraní

<b>Lepenie obkladov:</b>	po 24 hod. <sup>1)</sup>
<b>Doba schnutia:</b>	po prvom nanesení cca 2 hod. <sup>1)</sup>

<b>Balenie</b>	18 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 864 kg
<b>Skladovanie</b>	V suchu, chránené pred mrazom v neporušenom obale 12 mesiacov.
<b>Zabezpečenie kvality</b>	Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
<b>Zaradenie podľa chemického zákona</b>	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="http://www.baumit.sk">www.baumit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

**Podklad** Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, nosný, pevný, súdržný, nezamrznutý, stabilný bez uvoľňujúcich častíc, zbavený prachu, nečistôt a výkvetov solí. Nesmie byť vodoodpudivý.

Vhodný podklad:

- betón,
- pórobetón,
- omietky na cementovej báze,
- sadrové stavebné materiály,
- prvky na báze dreva,
- kovy,
- tvrdená pena,
- polyester,
- keramické obklady a dlažby.

Čiastočne vhodný podklad:

- pri tlakovej vode (bazény s hĺbkou do 2 m).

**Príprava podkladu** Podklad ošetríť vhodným penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použiť Baunit Grund a na nenasiakavé podklady Baunit SuperPrimer. Bližšie informácie v jednotlivých technických listoch.

Do rohových a spojovacích škár vložiť Baumacol Tesniacu pásku. V okolí vyústenia inštalračných rozvodov osadiť Baumacol Tesniacu pásku - vpust alebo Baumacol Tesniacu pásku - armatúra.

**Spracovanie** **Miešanie**  
Obsah vreca zmiešať s predpísaným množstvom vody pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu bez hrudiek.

#### **Nanášanie**

Prípravenú izolačnú stierku rovnomerne nanášať na podklad pomocou zubového hladidla (6 mm). Minimálna hrúbka vrstvy nesmie byť menšia ako 2 mm. Povrch stierky rovnomerne vyhladiť. Medzi jednotlivými vrstvami dodržať technologickú prestávku cca 2 hod.<sup>1)</sup>

**Upozornenia** **Informácie a všeobecné pokyny**  
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti dochádza k predĺženiu technologických prestávok. Vyššia vzdušná vlhkosť a nízke teploty technologické prestávky predlžujú. Vysoké teploty proces tuhnutia a tvrdnutia predlžujú.

Nepriemiešavať žiadne iné materiály!

Pri spracovaní dodržiavať platné normy a jednotlivé technické listy!

#### **Vysvetlivky**

<sup>1)</sup> Vztahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predlžiť.

---

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.