

Baumit FillBeton

Expanzívny betón s vysokou pevnosťou na vyplnenie dutín, zárubní.



- Expanzívna zálievková malta
- Vysoká pevnosť
- Univerzálne použitie

Produkt	Priemyselne vyrábaná suchá expanzívna betónová zmes na ručné spracovanie.	
Zloženie	Cement, kamenivo, prísady.	
Vlastnosti	Suchá expanzívna cementová malta s pevnosťou v tlaku ≥ 25 MPa na vyplnenie dutín a kotevných otvorov s expanziou objemu 2 %.	
Použitie	V plastickej konzistencii je malta vhodná na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov v murive a na výplň dutín v betóne, tehlovom murive a prírodnom kameni. V tekutej konzistencii je malta vhodná na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.	
Technické údaje	Reakcia na oheň:	A1
	Doba spracovania:	cca 25 min
	Max. hrúbka vrstvy:	50 mm
	Min. hrúbka vrstvy:	20 mm
	Pevnosť v ťahu pri ohybe:	≥ 5 MPa
	Pevnosť v tlaku:	≥ 25 MPa (po 28 dňoch)
	Objemová hmotnosť v suchom stave:	cca 1990 kg/m ³
	Emisie VOC:	< 60µg/m ³ EMICODE EC 1 PLUS
	Modul pružnosti E:	30000 MPa

	25 kg
Zrnitosť	max. 2.5 mm
Spotreba	cca 20 kg/m ² /cm
Výdatnosť	cca 12.5 l/25 kg vrece
Spotreba vody	4.5 - 5.5 l/vrece (podľa konzistencie)

Spotreba vody

Plastická konzistencia:	4,5 - 5,0 l vody/ 25 kg vrece
Tekutá konzistencia:	5,0 - 5,5 l vody/ 25 kg vrece

Expanzia objemu:	max. 2 %
Koeficient tepelnej rozťažnosti:	max. $10 \times 10^{-6} \times K^{-1}$
Prídržnosť k podkladu - malty k betónu po 28 dňoch:	min. 1,3 MPa
Prídržnosť k podkladu - malty ku kovovej doske po 28 dňoch:	min. 0,3 MPa
Mrazuvzdornosť - prídržnosť k podkladu po 25 cykloch zmrazovania:	min. 1,3 MPa
Objemová stálosť - lineárne zmrašťovanie po 28 dňoch:	1,0 mm/ m
Obsah chloridov rozpustných vo vode:	0,05 % hmot.



Balenie	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Zabezpečenie kvality	Vnútoraná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
Podklad	Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, nosný, nezamrznutý, bez prachu, nečistôt, zvyškov odformovacích olejov a výkvetov.
Príprava podkladu	Steny a plochy vyplňovanej škáry alebo dutiny vopred navlhčiť vodou. Prebytočnú vodu odstrániť stlačením vzduchom alebo hubkou.
Spracovanie	<p>Miešanie</p> <p>Podľa požadovanej konzistencie obsah vrece vysypať do nádoby s predpísaným množstvom vody a zamiešať ručným elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami alebo v miešačke na homogénnu zmes. Doba miešania: 2 - 3 min. Maltovú zmes miešať pomaly. Po následnom 2 minútovom odležaní je čerstvá malta pripravená na použitie.</p> <p>Spracovanie</p> <p>Pripravenú zmes v tekutej konzistencii nalievať plynule bez prerušenia do uzatvorených dutín tak, aby došlo k postupnému vytlačeniu vzduchu z vyplňového priestoru. Pre zhutnenie je možné použiť drevenú latu alebo oceľovú tyč. Zmes s plastickou konzistenciou natlačiť murárskou lyžicou do vodorovnej škáry prefabrikovaných prvkov alebo pracovnej škáry pri dodatočnej montáži prekladov v murive. Zmes s plastickou konzistenciou je možné použiť pre škáry s max. výškou 50 mm. Na dosiahnutie optimálnej expanzie odporúčame spracovať pripravenú zmes do 25 min¹⁾ po zamiešaní s vodou. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.</p>
Upozornenia	<p>Infomácie a všeobecné pokyny</p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania a zrenia je od +5 °C do +25 °C.</p> <p>Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.</p> <p>Nepremiešavať žiadne iné materiály!</p> <p>Pri spracovaní dodržiavať platné normy, všeobecné spracovateľské zásady a technické listy Baumit.</p> <p>Vysvetlivky</p> <p>¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +15 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p>

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.