

Prémiový penetračný náter pod fasádne omietky



- **Prémiová kvalita**
- **Jednoduché spracovanie**
- **Na prekrytie mikrotrhlín**

Produkt	Základný náter na organickej báze s veľmi dobrou krycou schopnosťou, pripravený na okamžité použitie, vhodný na tepelnoizolačné systémy Baumit.	
Zloženie	Organické spojivo, kremičitý piesok, plnivá, pigmenty, voda.	
Vlastnosti	Univerzálny základný náter prémiovej kvality na zlepšenie prídržnosti a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou konečných povrchových úprav. Vďaka špeciálnemu plnivu prekryje na podklade mikrotrhlíky s veľkosťou < 0,3 mm. Vysoká pigmentácia napomáha veľmi dobrej egalizácii podkladu. Zároveň základný náter napomáha optimálnemu priebehu zrenia omietky.	
Použitie	Na vonkajšie aj vnútorné použitie pred následnou aplikáciou Baumit MosaikTop a tenkovrstvových omietok Baumit openTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit FascinaTop, predovšetkým v tepelnoizolačných systémoch Baumit Star a Baumit open.	
Technické údaje	Farba:	biela farba
	Obsah pevných častíc:	cca 58 %
	Hodnota pH:	cca 8
	Objemová hmotnosť:	cca 1.5 kg/dm ³
	Doba schnutia:	min. 24 h (v závislosti od klimatických podmienok)
	Faktor difúzneho odporu μ:	cca 150
	Emisie VOC:	< 60 μg/m ³ , kat. EC 1PLUS, podľa certifikácie EMICODE

	20 kg	5 kg
Výdatnosť	cca 87 m ² /vedro (v závislosti od podkladu)	cca 22 m ² /vedro (v závislosti od podkladu)
Spotreba	cca 0.23 kg/m ² (v závislosti od podkladu)	cca 0.23 kg/m ² (v závislosti od podkladu)



Balenie	20 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
Skladovanie	V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 12 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Zabezpečenie kvality	Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad	Podklad musí vyhovovať platným normám. Musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý. Vhodný podklad: ■ armovacie vrstvy tepelnoizolačných systémov, ■ vápennocementové a cementové omietky, ■ betón, ■ minerálne, silikátové, silikónové a disperzné nátery a omietky s dobrou priľnavosťou. Nevhodný podklad: ■ plasty, živice, lakované a olejové vrstvy, glejové farby, ■ čerstvé vápenné omietky a nátery ■ drevo, kov.
Príprava podkladu	■ Kriedujúce alebo ľahko pieskujúce povrchy spevniť vhodným prípravkom, napr. Baunit SanovaPrimer, technologická prestávka min. 24 hod.¹⁾ alebo Baunit MultiPrimer, technologická prestávka min. 12 hod.¹⁾. ■ Odformovacie prostriedky na betóne odstrániť horúcou parou alebo špeciálnymi prípravkami. ■ Znečistené povrchy umyť vhodným prípravkom. ■ Povrchy napadnuté riasami ošetriť vhodným prípravkom Baunit FungoFluid. ■ Nesúdržné a zvetrané nátery mechanicky odstrániť. ■ Poškodené, resp. popraskané minerálne podklady s trhlinami opraviť pomocou vhodnej stierky napr. Baunit MultiWhite, alt. Baunit MultiRenova, v prípade potreby vystužiť pomocou sklotextilnej mriežky Baunit StarTex.
Spracovanie	Spracovanie Bezprostredne pred nanášaním obsah vedra Baunit PremiumPrimer dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Baunit PremiumPrimer nanášať celoplošne valčekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia. Pri veľmi teplom počasí a pri veľmi nasiakavých podkladoch odporúčame naniesť dve vrstvy penetračného náteru. Pri viacnásobnom nanášaní dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú prestávku min. 24 hod.¹⁾. V prípade potreby je možné upraviť konzistenciu základného náteru pridaním max. 0,8 l vody/ 20 kg vedro, resp. 0,2 l vody/ 5 kg vedro Baunit PremiumPrimer. Prílišné preriedenie základného náteru môže spôsobiť „skriedovanie“ povrchu. Neprimiešavať žiadne iné materiály.
Upozornenia	Konečné povrchové úpravy Fasádne omietky: Baunit openTop, Baunit PuraTop²⁾, Baunit StarTop, Baunit SilikonTop, Baunit CreativTop, Baunit SilikatTop, Baunit GranoporTop²⁾, Baunit MosaikTop²⁾. Minerálna vápennocementová omietka: Baunit FascinaTop Informácie a všeobecné pokyny Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C. Fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom (napr. pomocou Baunit Ochranných sietí na lešenie). Okná, dvere a iné okolité plochy (sklo, keramika, klinker, prírodný kameň, kov a pod.) chrániť pred znečistením. Znečistené plochy okamžite umyť veľkým množstvom vody. Náradie po použití ihneď umyť vodou. Technologická prestávka pred nanášaním povrchových úprav min. 24 hod.¹⁾. Nevyzretý penetračný náter môže spôsobiť nerovnomerné zafarbenie omietky. Dodržať spracovateľské zásady a ustanovenie pre jednotlivé produkty! Vysvetlivky ¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť. ²⁾ Vhodnosť použitia týchto povrchových úprav je potrebné overiť tepelnotechnickým výpočtom! Na vysoko paropriepustné murivá ako pórobetón, na murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, tepelnoizolačné systémy s minerálnym izolantom alebo na systém Baunit open odporúčame použiť omietky Baunit NanoporTop, Baunit StarTop, Baunit SilikonTop, Baunit FascinaTop, Baunit SilikatTop, resp. Baunit openTop. V prípade potreby na takéto podklady tieto povrchové úpravy odporúčame aplikovať len na malé plochy.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.