



# Baumit Murovacia malta 100

Vápennocementová murovacia malta s vyššou pevnosťou, pre hrubé škáry.



- **Vápennocementová malta na murovanie**
- **Pevnosť v tlaku 10 MPa**
- **Ručné a strojové spracovanie**

<b>Produkt</b>	Priemyselne vyrábaná suchá maltová zmes na ručné a strojové spracovanie.	
<b>Zloženie</b>	Vápenný hydrát, cement, piesok, prísady.	
<b>Použitie</b>	Murovacia malta so zvýšenou pevnosťou na všetky druhy obvyklých murovacích prvkov, nosné steny, priečky, komíny. Vhodná taktiež aj na založenie prvého radu keramických tehál, pórobetónových tvárnic a pod.	
<b>Technické údaje</b>	Pevnosť v ťahu pri ohybe:	> 2.5 MPa
	Reakcia na oheň:	A1
	Pevnosť v tlaku:	> 10 MPa
	Objemová hmotnosť v suchom stave:	cca 1800 kg/m <sup>3</sup>
	Faktor difúzneho odporu $\mu$ :	cca 15
	Doba spracovania:	1 h - 2 h
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	cca 0.800 W/(m.K)

	40 kg	siló
Výdatnosť	cca 24 l/vreca	cca 600 lepiace body /t
Zrornosť	max. 4 mm	max. 4 mm
Spotreba	cca 1.7 kg/l čerstvej malty	cca 1.7 kg/l čerstvej malty
Spotreba vody	cca 6 l/40kg - 7 l/40kg vreca	

<b>Balenie</b>	40 kg vreca, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg. Siló - voľne ložený materiál
<b>Skladovanie</b>	V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.
<b>Zabezpečenie kvality</b>	Vnútorňá kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
<b>Zaradenie podľa chemického zákona</b>	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="http://www.baumit.sk">www.baumit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
<b>Spracovanie</b>	<b>Miešanie</b> Baumit Murovaciu maltu 100 miešať v samospádovej alebo kontinuálnej miešačke s cca 6 - 7 l čistej vody na 40 kg vreca. Pri miešaní v samospádovej miešačke najprv dávkovať zámesovú vodu a potom suchú maltovú zmes. Doba miešania: 2 - 3 min. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Pri miešaní v kontinuálnej miešačke vodu dávkovať automaticky pomocou odmerného zariadenia. <b>Murovanie</b> Murovanie uskutočňovať v zmysle platných noriem pre murivá a murovacie malty a záväzných predpisov jednotlivých výrobcov murovacích prvkov, pri dodržaní zvyčajných remeselných a spracovateľských zásad. Spracovateľnosť Murovacej malty 100 je cca 1 - 2 hod. v závislosti od klimatických podmienok.

## Upozornenia

### Podmienky pre stavenisko pri použití sila

Eletrická prípojka: 380 V, poistky 2 x 25A

Tlak vody: 3 bar, prípojka 3/4"

Prístup: Prístupová cesta musí byť zjazdná pre ťažké nákladné autá, nepretržite voľne prístupná.

Plocha pre postavenie sila: 3 x 3 m na únosnom podklade.

Rozmery a hmotnosti našich síl ako aj transport vozidiel nájdete v technickom liste pre silá alebo v cenníku.

### Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C.

Pri spracovaní materiálu sa odporúča chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra.

Nepremiešavať žiadne iné materiály.

### Vysvetlivky

<sup>1)</sup> Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

---

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.