

Baumit Torkret S/U, 4 mm

Striekaný betón s rýchlym nábehom pevnosti, 4 mm zrnitosť.



- **Ekonomicky výhodná spracovateľnosť**
- **Rýchle tuhnutie, rýchly nábeh pevnosti**
- **Vysoká príľnavosť**

Produkt

Hotová prefabrikovaná zmiešaná s vodou na mieste nástreková zmes, nezaťažujúca životné prostredie.
C 25/30 - J2 - XC3, XF2 (SK) - CI 0,1 - D_{max} 4
C 20/25 - J1

Vlastnosti

Baumit Torkret S/U sa vyznačuje:

- ekonomicky výhodnou spracovateľnosťou,
- rýchlym tuhnutím,
- vysokou príľnavosťou,
- vysokou počiatočnou pevnosťou,
- bezalkalickým urýchľovacími prídami na tuhnutie a tým dosiahnutie vysokej konečnej pevnosti,
- bezproblémovou a rýchlou likvidáciou staveniska,
- zníženými nákladmi skúšok na zabezpečenie stálej kvality produktu,
- nepatrným odpadom,
- hospodárnym zariadením staveniska.

Použitie

Baumit Torkret S/U4 mm je určený na aplikáciu suchou metódou, pozostávajúca z vysokokvalitných prísad s optimálnou krivkou zrnitosti do veľkosti zrna 4 mm, ako aj z kvalitných spojív vhodných na striekanie. Taktiež je vhodný na všetky konštrukčné práce najmä na:

- zaistovanie svahov proti zosuvu,
- jedno- a viacvrstvové technológie pri tunelových a šachtových stavbách,
- dutinové stavby - spevňovanie, spevňovanie základových jám,
- zakladanie studní,
- opravy a zosilňovanie betónových konštrukcií.

Technické údaje

	C25/30, J2, vrece		C25/30, J2, silo
Zrnitosť	cca 4 mm	cca 4 mm	cca 4 mm

Spotreba

Pri väčších hrúbkach jednotlivých vrstiev je spotreba materiálu na prvý centimeter hrúbky cca 35 kg/ m².

Pri ďalších hrúbkach sa spotreba redukuje cca 28 kg/ m² na 1 cm hrúbky.

Pri aplikácii ponad hlavu je možná väčšia spotreba materiálu.

Objemová hmotnosť

Bez odpadu je objemová hmotnosť cca 2200 kg/ m³ hotového betónu.

Podstatné vlastnosti	Označenie	Parametre
		C 20/25
	C 25/30	min. 30 MPa
Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou	XC3	max. 50 mm
Mrazuvzdornosť betónu	XF2	súčiniteľ min. 0,85
Obsah chloridov v betóne	Cl 0,1	max. 0,1 %
Pevnosť v tlaku mladého striekaného betónu (viď. graf č.1)	J1, J2	J1, J2

Balenie 40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg
Silo - voľne ložený materiál

Skladovanie V uzavretom sile, bez prístupu vzdušnej vlhkosti 3 mesiace. V suchu na drevenom rošte chránené fóliou 3 mesiace.

Zabezpečenie kvality Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad Podklad striekaného betónu musí byť pevný, bez dutín, zvetraných častíc a oddeľujúcich substancií, napr. náterov a pod.

Príprava podkladu Podklad treba pred aplikáciou navlhčiť. **Baumit Torkret S/U** sa povrchovo vysušuje. Pri komplikovaných podkladových podmienkach sa odporúča spraviť skúšku prínavnosti medzi starým a novým betónom.

Spracovanie **Na stavbe sa primieša iba voda, nesmú sa pridávať žiadne prídavné žiadne prídavné látky.**

Na pripravený a zodpovedajúci podklad možno **Baumit Trokret S/U** nanášať všetkými miešacími zariadeniami používanými v praxi ako sú napr. Aliva a Meyco - Piccola.

Baumit Trokret sa nesmie vyťahovať cez výkopové hrany! Po použití treba stroje vyčistiť stlačeným vzduchom a vodou.

Pri všetkých spôsoboch aplikácie používajte stlačený vzduch zbavený oleja a vlhkosti.

Upozornenia

Podmienky pre stavenisko

Voda: min. 6 barov, 3 Zoll, min. 15 l/ min

Elektrina: 380 V, 2 x 25 A ističe

Vzduchu: min. 6 až 10 m³/ min, podľa množstvových požiadaviek na spracovanie

Prijazd: neustále voľný a vhodný pre ťažké nákladné autá (pozri všeobecné a dodacie podmienky).

Plocha: min. 3 x 3 m na únosnom podklade musí byť zabezpečená pre stavebné silo.


Informácie a všeobecné pokyny

Neaplikovať ak teplota vzduchu a na povrchu je pod +5 °C, resp. pri nebezpečenstve mrazov.

Pri rýchlom vysušovaní treba betón ošetrovať v zmysle príslušnej normy (pozri ÖN B 4200, 6. časť).

Baumit Trokret S/U je hotová suchá namiešaná zmes.

Graf č. 1. Pevnostná trieda striekaného betónu:



Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.