

Baumit UniPrimer

Penetračný náter pod fasádne omietky

- Na vyrovnanie nasiakavosti podkladu
- Na zlepšenie prídržnosti
- Jednoduché spracovanie

Produkt	Základný náter na organickej báze, pripravený na okamžité použitie.	
Zloženie	Organické spojivo, silikónové prísady, minerálne plnivá, prísady, voda.	
Vlastnosti	Univerzálny základný náter na zlepšenie prídržnosti a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou konečných povrchových úprav. Napomáha rovnomernému sfarbeniu fasády a zvyšuje hydrofobizáciu.	
Použitie	Na vonkajšie aj vnútorné použitie pred následnou aplikáciou tenkovrstvových omietok Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit SiliporTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit Duotop, Baumit MosaikTop, Baumit FascinaTop.	
Technické údaje	Obsah pevných častíc:	cca 70 %
	Farba:	biela farba
	Doba schnutia:	min. 24 h (v závislosti od klimatických podmienok)
	Faktor difúzneho odporu μ :	cca 150
	Objemová hmotnosť:	cca 1.6 kg/dm ³
	Emisie VOC:	< 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, kat. EC 1 PLUS podľa certifikácie EMICODE

	25 kg	5 kg
Spotreba	cca 0.3 kg/m ² (v závislosti od podkladu)	cca 0.3 kg/m ² - 0.4 kg/m ² (v závislosti od podkladu)
Výdatnosť	cca 83 m ² /vedro (v závislosti od podkladu)	cca 16 m ² /vedro - 12 m ² /vedro (v závislosti od podkladu)



Balenie	25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
Skladovanie	V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 12 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Zabezpečenie kvality	Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad	<p>Podklad musí vyhovovať platným normám (STN EN 73 2901), musí byť suchý , pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ armovacie vrstvy tepelnoizolačných systémov, ■ vápennocementové a cementové omietky, ■ betón, ■ vápenné a sadrové omietky, ■ minerálne, silikátové, silikónové a disperzné nátery a omietky s dobrou priľnavosťou. <p>Nevhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ plasty, živice, lakované a olejové vrstvy, ■ glejové farby, ■ čerstvé vápenné omietky a nátery, ■ drevo, kov.
Príprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kriedujúce alebo ľahko pieskujúce povrchy spevniť vhodným prípravkom, napr. Baumit SanovaPrimer, technologická prestávka min. 24 hod.¹⁾ alebo Baumit MultiPrimer, technologická prestávka min. 12 hod.¹⁾. ■ Staré lakované, glejové, olejové nátery alebo odformovacie prostriedky odstrániť horúcou parou alebo špeciálnymi prípravkami. ■ Znečistené povrchy umyť vhodným prípravkom. ■ Povrchy napadnuté riasami ošetriť vhodným prípravkom, napr. Baumit FungoFluid. ■ Nesúdržné a zvetrané nátery mechanicky odstrániť alebo ošetriť vhodným prípravkom (odstraňovač starých náterov). Následne fasádu umyť pod silným prúdom vody a nechať vyschnúť. ■ Poškodené, resp. popraskané minerálne podklady s trhlinami opraviť pomocou vhodnej stierky napr. Baumit MultiWhite alt. Baumit MultiRenova, v prípade potreby vystužiť pomocou sklotextilnej mriežky Baumit StarTex. ■ Sadrokartón, použiť 2x penetračný náter Baumit Uzatvárací základ.
Spracovanie	<p>Nanášanie</p> <p>Bezprostredne pred nanášaním obsah vedra Baumit UniPrimer dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Baumit UniPrimer nanášať celoplošne valčekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia.</p> <p>Pri veľmi teplom počasí odporúčame naniesť dve vrstvy penetračného náteru. Pri viacnásobnom nanášaní dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku min. 24 hod.¹⁾.</p> <p>V prípade potreby je možné upraviť konzistenciu základného náteru pridaním max. 1,0 l čistej vody/ 25 kg vedro, resp. max. 0,2 l čistej vody/ 5 kg vedro Baumit UniPrimer. Prílišné preriedenie základného náteru môže spôsobiť „skriedovanie“ povrchu. Neprímiešavať žiadne iné materiály.</p>
Upozornenia	<p>Konečné povrchové úpravy</p> <p>Fasádne omietky: Baumit StarTop, Baumit PuraTop²⁾, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop²⁾, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop²⁾, Baumit MosaikTop²⁾.</p> <p>Minerálna vápennocementová omietka: Baumit FascinaTop</p> <p>Informácie a všeobecné pokyny</p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C. Fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie).</p> <p>Okná, dvere a iné okolité plochy (sklo, keramika, klinker, prírodný kameň, kov a pod.) chrániť pred znečistením. Znečistené plochy okamžite umyť veľkým množstvom vody. Náradie po použití ihneď umyť vodou.</p> <p>Technologická prestávka pred nanášaním povrchových úprav je min. 24 hod.¹⁾. Nevyzretý penetračný náter môže spôsobiť nerovnomerné zafarbenie omietky.</p> <p>Dodržať spracovateľské zásady a ustanovenia pre jednotlivé produkty!</p> <p>Vysvetlivky</p> <p>¹⁾ Vzápohľad sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p> <p>²⁾ Vhodnosť použitia týchto povrchových úprav je potrebné overiť tepelnotechnickým výpočtom! Na vysoko paropriepustné murivá ako pórobetón, na murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, tepelnoizolačné systémy s minerálnym izolantom alebo na systém Baumit open odporúčame použiť omietky Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit FascinaTop, Baumit SilikatTop, resp. Baumit openTop. V prípade potreby na takéto podklady tieto povrchové úpravy odporúčame aplikovať len na malé plochy.</p>

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.