



# Baumit Fasádne izolačné dosky XPS-P

## Soklové izolačné dosky z extrudovaného EPS so zníženou



- **Obzvlášť vhodné pre oblasť soklov**
- **Nenasiakavé**
- **Zdrsnený povrch**

- Produkt** Fasádne izolačné dosky zo stabilizovaného extrudovaného polystyrénu XPS so zníženou horľavosťou. Typ izolantu s drseným povrchom.
- Zloženie** Extrudovaný polystyrénový granulát.
- Vlastnosti** Fasádne izolačné dosky XPS z extrudovaného polystyrénu s hladkou hranou, zdrsnené, pre tepelnoizolačné systémy Baumit - riešenie pre sokel.
- Použitie** Fasádne izolačné dosky pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, možnosť použitia pre novostavby i rekonštrukcie, obzvlášť vhodné pre oblasť sokla a suterénne časti budov.

- Technické údaje**
- |  |  |
|--|--|
| Reakcia na oheň:                         | E (podľa EN 13 501 - 1)                                    |
| Faktor difúzneho odporu $\mu$ :          | 70 - 100   |
| Objemová hmotnosť:                       | 30 kg/m <sup>3</sup>                                       |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda$ : | 0.035 - 0.038 W/(m.K) (podľa hrúbky izolantu)              |
| Označenie:                               | XPS-EN 13164-DLT(2)5-CS(10/Y)300-WD(V)5-WL(T)0,7-MU100-FT2 |

	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Dĺžka/Hrúbka	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Formát	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm
Spotreba	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>

	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Dĺžka/Hrúbka	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Formát	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm
Spotreba	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>

	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm
Dĺžka/Hrúbka	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm
Formát	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm
Spotreba	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>

	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm
Dĺžka/Hrúbka	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm
Formát	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm
Spotreba	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>

	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm
Dĺžka/Hrúbka	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm
Formát	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm	1250 x 600 mm
Spotreba	4 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>	3 ks/3 m <sup>2</sup>	4 ks/3 m <sup>2</sup>

- Balenie** Fóliovaný balík
- Skladovanie** V suchu, chrániť pred pôsobením UV-žiarenia, poveternostných vplyvov a pred mechanickým poškodením.
- Zabezpečenie kvality** Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
- Zaradenie podľa chemického zákona** Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke [www.baumit.sk](http://www.baumit.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
- Spracovanie** V zmysle ustanovení technologického predpisu Baumit Tepelnoizolačné systémy, v súlade s ETAG 004 a STN 73 2901 a podľa všeobecne platných remeselných a spracovateľských zásad.
- Na lepenie a stierkovanie Baumit Fasádnych izolačných dosiek XPS-P sa používajú lepiace malty Baumit StarContact, resp. Baumit StarContact White.
- Upozornenia** **Tvar hrán izolačných dosiek:** GK - hladká hrana (podľa výrobcu AustroTherm)  
**Povrch izolačných dosiek:** Zdrsnený
- Informácie a všeobecné pokyny**  
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania materiálu klesnúť pod +5 °C.
- Pri spracovaní sa odporúča chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.
- Fasádne izolačné dosky vystavené pôsobeniu UV žiarenia viac ako dva týždne je potrebné pred zhotovením výstužnej vrstvy opäť prebrúsiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.