



Baumit Baumacol FlexTop Speed

Fayans ve Seramik İçin Yapıştırma Harcı



Avantajlar

- Hızlı priz alan
- S1 sınıfı esnek
- İç ve dış mekan zemin ve duvar uygulamaları

Ürün

Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, esnek, hızlı priz alan C2FTS1 sınıfı yapıştırma harcı.

İçerik

Üçlü sistem bağlayıcılar (portland çimento, alüminatlı çimento, alfa alçı), dolgu maddeleri, polimer modifiyeli katkılar, katkı maddeleri.

Özellikler

Gri renkli, toz formda, hidrolik olarak prizlenen, kolay işlenebilir özellikte, mineral yapıştırma harcıdır. 3600cm² altındaki karoların iç ve dış mekan zemin ve duvar, 14400 cm² altındaki karoların iç mekan zemin uygulamalarında yüksek tutunma gücüne sahiptir. S1 sınıfı esneklik özelliği sayesinde ani ısı değişimleri sebebiyle oluşabilecek yüzey gerilmelerine dayanıklıdır. Hızlı priz alma özelliği sayesinde 6 saat sonra tamamen kurur, aynı gün içinde seramik döşenip derz uygulaması yapabilme ve ertesi gün zemini tam dolaşıma açma olanağı sağlar.

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış mekanlarda zemin ve duvara yapılan uygulamalarda kullanılır. Çimento ve kalsiyum sülfat esaslı şap, beton döşeme, yerden ısıtma sistemleri, su yalıtımı, çimento ve alçı esaslı sıvalar, alçı levhalar, brüt beton üzerine, seramik üzeri seramik ve termal gerilmelere müsait alanlarda uygulamaya uygundur. Kısa süre (24 saat) içerisinde kullanıma açılması gereken uygulama alanları için idealdir. Tanımlanan alt yüzeyler astar kullanımı gerektirebilir. Astar kullanımı ve detaylı uygulama alanları için Baumit Karo Yapıştırıcı Seçim Tablosu'na bakınız.

Teknik Bilgi

Ürün	
Yangına Tepki Sınıfı:	A1 (EN 13501-1)
Renk:	Gri
Sınıf:	C2FTS1
Referans Standart:	TS EN 12004-1
Açık Bekletme Süresi:	yaklaşık 10 dakika
Kap Ömrü:	yaklaşık 45 dakika
Derz Uygulama Süresi:	yaklaşık 6 saat

Varyant(lar)	25 kg
Tüketim	yaklaşık 3 - 5 kg/m ²
Su İhtiyacı	6.5 - 7 l/torba

Yüksek Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Yüksek Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Suya Daldırıldıktan Sonra Yüksek Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Yüksek Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Açık Bekletme Süresi: Çekme Yapışma Kuvveti (En az 10 dk sonra)	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Kayma	$\leq 0.5 \text{ mm}$



Ambalaj

25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Depolama

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 6 ay depolanabilir.

Alt Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa Baumit Baumacol Preciso ile uygun şekilde onarılmalıdır.

Uygulama

Baumit Baumacol FlexTop Speed, temiz bir karıştırma kabına konulan temiz suya sepelenerek eklenir, yaklaşık 3-4 dakika düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır, 5 dakika dinlendirilir ve sonrasında pürüzsüz bir kıvam elde edilene kadar tekrar karıştırılır. Daha iyi bir yapıştırma yüzeyi ve malzemenin yüzeyde eşit dağılması için, harç yüzeye taraklı mala ile uygulanmalıdır. Taraklı malanın dış ölçüsü, uygulanacak karonun boyutuna ve uygulama yapılacak zeminin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir. Karolar, 10 dakika içinde, üzerine kuvvet uygulanarak (lastik çekici yardımıyla) harç sürülmüş yüzeye yapıştırılmalıdır. Bu süre hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uygulanmış harcın yüzeyel kabuk tabakası oluşturup oluşturmadığı el ile dokunarak kontrol edilmelidir (parmak testi). Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalıdır.

Notlar ve Genel Bilgiler

- Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5° C ile + 35° C arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve yapıştırma harcının zamanından önce kurumasına neden olabilir.
- Verilen tüketim miktarları ortalama değerlerdir, uygulama yüzeyine, kullanılan kaplama malzemesinin boyutuna ve kullanılan tarak ölçüsüne göre farklılık gösterebilir.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23°C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.
- Kap içinde sertleşmiş olan malzeme hiçbir koşulda tekrar su ile yumuşatılmaya çalışılmamalıdır.
- Ürünler tam kurumadan derz uygulamasına geçilmemelidir.
- Yapıştırma işlemi tamamlanan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. Yaklaşık 7 gün süreyle direkt güneş ışığı ve dondan korunmalıdır.

Güvenlik Uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Satıcıya ve/veya uygulamacıya yardımcı olmak için tarafımızca sağlanan yazılı ve sözlü uygulama teknolojisi önerileri deneyimlerimize dayanmaktadır. Pratik uygulama ve teorik bilgiler ışığında edinilen en güncel teknolojiyi yansıtmaktadır. Bu tavsiyeler bağlayıcı değildir. Satış sözleşmesiyle bağlantılı herhangi bir yasal sorumluluk oluşturmazlar. Müşteriyi, ürünlerimizin kullanım amacı dışında ya da uygun olmayan şartlarda kullanılması konusunda serbest bırakmazlar.