



Baumit Baumacol One

Fayans ve Seramik İçin Yapıştırma Harcı

Avantajlar

- Ekonomik
- İç mekan zemin uygulamaları için uygun
- 900 cm² ve altı karolar



Ürün

Gri çimento esaslı, yatay yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan C1 sınıfı yapıştırma harcı.

İçerik

Gri çimento, dolgu maddeleri, katkı maddeleri.

Özellikler

Gri renkli, toz formda, hidrolik olarak prizlenen, kolay işlenebilir özellikte, mineral yapıştırma harcıdır. 900 cm² altındaki karo-
ların iç mekan zemin uygulamalarında yüksek tutunma gücüne sahiptir.

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç mekanlarda zemine yapılan uygulamalarda kullanılır. Çimento esaslı şap üzerine uygulamaya uygundur. Tanımlanan alt yüzeyler astar kullanımı gerektirebilir. Astar kullanımı ve detaylı uygulama alanları için Baumit Karo Yapıştırıcı Seçim Tablosu'na bakınız.

Teknik Bilgi

Ürün	
Yangına Tepki Sınıfı:	A1 (EN 13501-1)
Renk:	Gri
Sınıf:	C1
Referans Standart:	TS EN 12004-1
Açık Bekletme Süresi:	yaklaşık 20 dakika
Kap Ömrü:	yaklaşık 4 saat
Derz Uygulama Süresi:	yaklaşık 48 saat

Varyant(lar)	25 kg
Tüketim	yaklaşık 3 - 5 kg/m ²
Su İhtiyacı	7 - 7.5 l/torba

Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti	≥ 0.5 N/mm ²
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	≥ 0.5 N/mm ²
Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	≥ 0.5 N/mm ²
Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	≥ 0.5 N/mm ²
Açık Bekletme Süresi: Çekme Yapışma Kuvveti (En az 20 dk sonra)	≥ 0.5 N/mm ²
Kayma	≤ 0.5 mm



Ambalaj	25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg
Depolama	Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay depolanabilir.
Alt Yüzey Hazırlığı	Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa Baumit Baumacol Preciso ile uygun şekilde onarılmalıdır.
Uygulama	Baumit Baumacol One, temiz bir karıştırma kabına konulan temiz suya sepelenerek eklenir, yaklaşık 3-4 dakika düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır, 5 dakika dinlendirilir ve sonrasında pürüzsüz bir kıvam elde edilene kadar tekrar karıştırılır. Daha iyi bir yapıştırma yüzeyi ve malzemenin yüzeyde eşit dağılması için, harç yüzeye taraklı mala ile uygulanmalıdır. Taraklı malanın diş ölçüsü, uygulanacak karonun boyutuna ve uygulama yapılacak zeminin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir. Karolar, 20 dakika içinde, üzerine kuvvet uygulanarak (lastik çekiç yardımıyla) harç sürülmüş yüzeye yapıştırılmalıdır. Bu süre hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uygulanmış harcın yüzeyel kabuk tabakası oluşturup oluşturmadığı el ile dokunarak kontrol edilmelidir (parmak testi). Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalıdır.
Notlar ve Genel Bilgiler	■ Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5° C ile + 35° C arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve yapıştırma harcının zamanından önce kurumasına neden olabilir. ■ Verilen tüketim miktarları ortalama değerlerdir, uygulama yüzeyine, kullanılan kaplama malzemesinin boyutuna ve kullanılan tarak ölçüsüne göre farklılık gösterebilir. ■ Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23°C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir. ■ Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir. ■ Kap içinde sertleşmiş olan malzeme hiçbir koşulda tekrar su ile yumuşatılmaya çalışılmamalıdır. ■ Ürünler tam kurumadan derz uygulamasına geçilmemelidir. ■ Yapıştırma işlemi tamamlanan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. Yaklaşık 7 gün süreyle direkt güneş ışığı ve dondan korunmalıdır.
	Güvenlik Uyarıları ■ Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız. ■ Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz. ■ Göz ve deri ile temasından kaçınınız. ■ Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız. ■ Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Satıcıya ve/veya uygulamacıya yardımcı olmak için tarafımızca sağlanan yazılı ve sözlü uygulama teknolojisi önerileri deneyimlerimize dayanmaktadır. Pratik uygulama ve teorik bilgiler ışığında edinilen en güncel teknolojiyi yansıtmaktadır. Bu tavsiyeler bağlayıcı değildir. Satış sözleşmesiyle bağlantılı herhangi bir yasal sorumluluk oluşturmazlar. Müşteriyi, ürünlerimizin kullanım amacı dışında ya da uygun olmayan şartlarda kullanılması konusunda serbest bırakmazlar.