



Baumit Classico Special

Dekoratif kaplama

Avantajlar

- ETAG 004 ile uyumlu
- Beyaz renkli
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu



Ürün

Mineral esaslı, beyaz renkli, tane ve çizgi doku seçeneklerine sahip dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve hazır sıvalar üzerinde kullanıma uygun dekoratif kaplama.

İçerik

Beyaz çimento, kum, ilave katkıları.

Özellikler

Beyaz çimento esaslı, polimerlerle takviye edilmiş, yüksek su itici ve nefes alma kabiliyetine sahip 2 mm tane dokulu mineral dekoratif kaplamadır.

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılır. Isı yalıtım sistemlerinde donatı katmanı üzerinde ve mineral esaslı sıvalı yüzeyler üzerinde son kat dekoratif kaplama amacı ile kullanıma uygundur.

Teknik Bilgi

Ürün	
Renk:	Beyaz
Referans Standart:	TS 7847

Varyant(lar)		Classico Special Tane doku 2.0 mm	Classico Special Çizgi doku 2.0 mm
Tüketim		yaklaşık 2.5 kg/m ²	yaklaşık 2.5 kg/m ²
Su İhtiyacı		5 - 6 l/torba	5 - 6 l/torba

Kap Ömrü	3 Saat
Tane Büyüklüğü	S4
Kuru Film Kalınlığı	E5
Su Buharı Aktarım Hızı	V1
Su Aktarım Hızı	W1
Çatlak Örtme Özelliği	A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	C0

Ambalaj

25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Depolama

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, palet üzerinde, açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay depolanabilir.

Alt Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa uygun şekilde onarılmalıdır. Baumit Classico Special mineral dekoratif kaplama uygulanmadan önce, tüm yüzeye Baumit UniPrimer kaplama öncesi astar uygulaması yapılmış ve astar tamamen kurumuş olmalıdır.

Uygulama

Baumit Classico Special temiz bir karıştırma kabına konulan uygun miktarda temiz suya sepielenerek eklenir, yaklaşık 3-4 dakika düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır, 5 dakika dinlendirilir ve sonrasında homojen bir kıvam elde edene kadar tekrar karıştırılır. Harç çelik mala yardımı ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en büyük tane boyutuna göre ayarlanmalıdır, fazla malzeme duvardan sıyrılarak alınmalıdır. Sıyırma işleminden sonra tane doku elde etmek için plastik mala yardımıyla dairesel hareketler ile desen verilir. Dokuların en iyi şekilde elde edilebilmesi için plastik mala sık sık temizlenmelidir. Ek yerleri oluşmaması için malzeme kurumadan kesintisiz uygulama yapılması gerekmektedir. Geniş cephelerde yapılan uygulamalarda veya iş paydoslarında, yüzey kağıt bantlar ile bölünerek uygulama yapılması tavsiye edilir. Son kat yapı malzemesi olarak yüzeyde bırakılmamalıdır. İstenen renkte Baumit dış cephe boyası ile boya uygulaması yapılmalı, boya uygulamasına başlamadan önce en az 7 gün beklenmelidir.

Notlar ve Genel Bilgiler

- Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5° C ile + 35° C arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve yapıştırma harcının zamanından önce kurumasına neden olabilir.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23°C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.
- Ürünler tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir.

Baumit Classico Special Mineral Dekoratif Kaplama içerisinde bulunan kumlar doğal ürünlerdir. Bu sebeple biraz daha koyu taneler olarak gözlemlenebilirler. Bu kesinlikle bir kalite kusuru değil, ham maddelerinin doğal karakterini ve doğal özelliklerini kanıtlayan hafif görsel farklılıklardır.

Güvenlik Uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Satıcıya ve/veya uygulamacıya yardımcı olmak için tarafımızca sağlanan yazılı ve sözlü uygulama teknolojisi önerileri deneyimlerimize dayanmaktadır. Pratik uygulama ve teorik bilgiler ışığında edinilen en güncel teknolojiyi yansıtmaktadır. Bu tavsiyeler bağlayıcı değildir. Satış sözleşmesiyle bağlantılı herhangi bir yasal sorumluluk oluşturmazlar. Müşteriyi, ürünlerimizin kullanım amacı dışında ya da uygun olmayan şartlarda kullanılması konusunda serbest bırakmazlar.