



Baumit ProContact

Професійна клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact



- Для ППС та МВ плит
- Еластична
- Висока фіксуюча здатність при приkleюванні

Продукт

Професійна клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact

Склад

Суміш цементу з мінеральними заповнювачами і модифікуючими добавками.

Властивості

- Для приkleювання і шпаклювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит;
- Еластична;
- Висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит;
- Високопластична та зручна у використанні;
- Затвердливи розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності;
- Висока фіксуюча здатність при приkleюванні;
- Негорюча;
- Екологічно безпечна;
- Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Застосування

Професійна клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact призначена для влаштування у відповідності до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004 клейових, контактних та армованих гідрозахисних шарів в фасадних системах скріпленої теплоізоляції Baumit PRO із застосуванням в якості теплоізоляційних шарів фасадних мінераловатних та пінополістирольних плит; придатна для вирівнювання пошукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit StarTex або без армування.

Відповідність матеріалу Технічні характеристики і показники якості клей-шпаклевкою суміші Baumit ProContact відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» групи ЗК5 і Г3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 21.02.2017. Технічні характеристики дійсні за температури $+20 \pm 2$ °C і відносної вологості повітря $55 \pm 5\%$. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватися.

Колір:

сірий з відтінком

Змішування з водою:

$\sim 5,1$ л/25 кг сухої суміші; $\sim 0,204$ л води на 1 кг сухої суміші

Крупність заповнювача:

не більше ніж 0,63 мм (вимоги ДСТУ – не більше 0,8 мм)

Термін придатності розчинової суміші:

~ 150 хвилин (вимоги ДСТУ – не менше ніж 120 хвилин)

Час коригування:

~ 20 хвилин (вимоги ДСТУ – не менше ніж 10 хвилин)

Міцність на стиск (через 28 діб):

$\sim 7,0$ МПа (вимоги ДСТУ – не менше 4,0 МПа)

Міцність зчеплення з основою з бетону після витримування в повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: $\sim 0,8$ МПа (вимоги ДСТУ – не менше 0,5 МПа); до плит ППС: $\sim 0,12$ МПа (вимоги ДСТУ – не менше 0,08 МПа); до плит МВ: $\sim 0,05$ МПа (вимоги ДСТУ – не менше 0,015 МПа)

Морозостійкість:

не менше ніж 50 циклів (вимоги ДСТУ – не менше ніж 50 циклів)

Теплопровідність:

$\sim 0,8$ Вт/м×К

Рухомість:

відповідає вимогам ДСТУ; для приклейки: $4,5 \pm 0,5$ см; для шпаклювання: $5,5 \pm 0,5$ см

Водопоглинення:

Коеф. $W = \sim 0,5$ кг/м² × $\sqrt{\text{год.}}$ (вимоги ДСТУ – коеф. $W \leq 0,6$ кг/м² × $\sqrt{\text{год.}}$)

Товщина шару:

в системі MW (плити MB):- клейовий шар – 2–10 мм; контактний шар – 1,5–2 мм; гідрозахисний шар – 3–5 мм в системі EPS (плити ППС):- клейовий шар – 2–10 мм; гідрозахисний шар – 3–5 мм вирівнювання мінеральних основ:- для вирівнювання основ – 1–5 мм

Усадка розчинової суміші:

$\sim 0,5$ мм/м (вимоги ДСТУ – не більше 1,5 мм/м)

Коефіцієнт опору паропроникності:

не більше 9 м×год.×Па/мг ($\mu = 18$) (вимоги ДСТУ – не більше 10 м×год.×Па/мг)

Паропроникність:

$\sim 0,11$ мг/м×год.×Па (вимоги ДСТУ:- по мінваті – не менше ніж 0,10 мг/м×год.×Па; - по пінополістиролу – не менше ніж 0,04 мг/м×год.×Па)

Температура основи, матеріалу та повітря під час нанесення:

від +5 °C до +30 °C

Витрата сухої суміші:

для пінополістирольних плит:- приклейка утеплювача: ~ 5 кг/м²; улаштування гідрозахисного шару: ~ 4 кг/м²; улаштування посиленого гідрозах. шару: ~ 6 кг/м²; для мінераловатних плит:- приклейка утеплювача: ~ 6 кг/м²; улаштування контактного шару: ~ 2 кг/м²; улаштування гідрозахисного шару: ~ 4 кг/м²; улаштування посиленого гідрозах. шару: ~ 6 кг/м²

Форма постачання Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Зберігання

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці – не більше ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа

Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастики, лакофарбові покриття тощо). Слабкі ділянки поверхні й такі, що осипаються, видалити.

Підготовка основи

Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

При підготовці існуючих фасадних покріттів обробку поверхні проводити піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал, застосовувати пісок розміром 0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцніших шарів ручним будівельним інструментом.

Для очищення поверхонь від висолів, солі рекомендується змивати у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 розчином соляної, шавлевої або лимонної кислоти з наступною обробкою розчином гідрооксиду натрію NaOH, – після цього поверхню ретельно ополоснути водою.

У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утворення та усути їх! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити антимікробним водним сануючим розчином Baumit FungoFluid.

Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення необхідно розчистити, загрунтувати у відповідності з характером поверхні грунтовкою Baumit Grund або Baumit Super-Primer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно від типу основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами Baumit.

Виконання робіт

Приготування

Для зачленення сухої суміші Baumit ProContact застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °C) води, в яку поступово додавати суху суміш при перемішуванні міксером або дрілем зі спеціальною насадкою або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксеру повинна становити не більше ніж 600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для „досягнення“ суміші та перемішати її ще раз.

Кількість води для замішування ~5,1 л на 25 кг сухої суміші Baumit ProContact.

Виконання робіт

1. Приkleйка теплоізоляційних мінераловатних і пінополістирольних плит

Залежно від стану утеплюваних поверхонь, а також від типу плит утеплювача розчинову суміш на поверхню плит для їх приkleйки наносити одним із методів: периметрально-маячковим або суцільним. Методи нанесення клейових сумішей на теплоізоляційні плити схематично зображені в технологічних картах Baumit на улаштування систем теплоізоляції.

Периметрально-маячковим методом клейову розчинову суміш наносити в тому разі, коли поверхня стіни має нерівності від 5 до 10 мм і проектом передбачено застосування пінополістирольних плит. При цьому, площа контакту клейової розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити не менше 60% від площи плити. Враховуючи особливості рівності основи, товщина клейового шару повинна бути від 10 до 20 мм. У випадку застосування теплоізоляційних плит розміром 1000×500 мм, рівномірно по всій плиті розмістити клейову розчинову суміш у вигляді 3-х маячків діаметром не менше 160 мм. Для плит розміром 1200×600 мм, – розміри маячків мають бути не меншими за 190 мм. Крім цього, клейову розчинову суміш слід нанести по периметру плити смугами шириною не менше 50 мм. Смуги повинні мати розриви, щоб при наклеюванні пінополістирольних плит не утворювались повітряні пробки.

Суцільним методом клейову розчинову суміш наносити, якщо поверхня огорожувальної конструкції рівна, без виступів і западин або розміри яких не перевищують 5 мм, а також при застосуванні, в якості утеплювача, фасадних мінераловатних або ламельних плит. Клейову суміш слід рівномірно розподілити суцільним шаром по всій поверхні плити зубчастим шпателем або теркою з зубцями розміром 10×10 мм. Площа контакту клейової розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити 100% від площи плити.

Увага! Перед розподілом клейової суміші на мінераловатних теплоізоляційних плитах, їх поверхні підлягають попередній обробці шляхом виконання суцільного контактного шару товщиною 1-2 мм. Контактний шар наносити шпателем із рівним лезом способом втирання клейової розчинової суміші у волокна плити.

При утепленні фасадів, теплоізоляційні плити встановлювати знизу до верху із забезпеченням ширини перев'язки плит не менше 200 мм та цільно стикуючи їх одна до одної.

Допускається встановлювати частини теплоізоляційних плит шириною не менше 15 см, але не можна використовувати такі плити на краях будівель, а також встановлювати поруч одна з одною. Такі залишки плит можна встановлювати тільки при постійному чергуванні з цілими плитами.

Під час виконання робіт з приkleйкою теплоізоляційних плит забезпечити: рівність площини поверхні теплоізоляції; відсутність між плитами теплоізоляції щілин шириною понад 2 мм; відсутність розчину клейової шпаклівки в стиках між плитами теплоізоляції. Щіlinи шириною понад 2 мм необхідно заповнювати смужками, вирізаними з того ж теплоізоляційного матеріалу, або PU-піною.

Увага! Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином категорично заборонено!

Край теплоізоляційних плит на кутах будівлі з'єднуються один з одним почерговою перев'язкою рядів по типу зубчатого зачеплення, щоб край сусідньої плити виступав із-за лицьової сторони приблизно на величину товщини плити.

Не раніше ніж через 24 години після приkleйки теплоізоляційних плит та не раніше ніж через 5 діб після закінчення робіт з підготовки поверхні огорожувальних конструкцій ремонтними сумішами, додатково, для сприймання вітрових навантажень, теплоізоляційні плити закріпiti фасадними таріковими дюбелемi.

Тип тарікових фасадних дюбелів, довжину анкерної зони, а також кількість дюбелів на м², приймати відповідно до вимог норм ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та технологічних карт на улаштування фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних систем Baumit.

2. Улаштування гідрозахисного шару по мінераловатним і пінополістирольним плитам

Перед влаштуванням гідрозахисного шару, на всій поверхні закріплених мінераловатних плит слід влаштовувати контактний шар Baumit ProContact товщиною 1-2 мм. Розчинову суміш наносити шпателем із рівним нержавіючим лезом.

Для усунення перепадів між плитами пінополістирольного утеплювача виконати шліфування пінополістирольних плит сталевими шліфувальними терками типу або наждаковим папером набитого на дерев'яні бруски.

Не раніше ніж через 24 години після нанесення контактного шару по мінераловатним плитам влаштувати гідрозахисний шар Baumit ProContact. Якщо в якості утеплювача застосовується пінополістирол, то гідрозахисний шар слід виконати в термін не пізніше 14-ти діб після його закріплення на фасаді. В іншому випадку пінополістирольні плити піддаються шліфуванню вищезазначенним методом для видалення пошкодженого шару від впливу ультрафіолету.

Для влаштування гідрозахисного шару – шар клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact товщиною 3-5 мм армувати лугостійкою скловолокнистою сіткою Baumit StarTex таким чином, щоб склосітка знаходилася посередині шару.

Для цього розчинову суміш Baumit ProContact нанести зубчастим шпателем, із зубцями 10×10 мм, на контактний шар мінераловатних плит або безпосередньо на пінополістирольні плити. Цим же шпателем в свіжий шар розчинової суміші занурити лугостійку скловолокнистою сіткою Baumit StarTex вертикальними полотнами з напуском 10 см.

Армувальна склосітка Baumit StarTex повинна накриватися шаром розчину не менше 1 мм (в місцях напусків – 0,5 мм, максимальний шар 3 мм). Проступаючу розчинову суміш наскрізь склосітка одразу вирівняти шпателем із рівним лезом таким чином, щоб склосітка не проглядалася.

Загальна товщина контактного (для плит із мінеральної вати) і армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм, у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

Великі нерівності затверділої клейової шпаклівки затерти наждаковим папером.

Штукатурні декоративно-оздоблювальні покриття в системах скріпленої теплоізоляції влаштовувати не раніше ніж через 3 доби після улаштування гідрозахисного шару.

Нанесення фасадних фарб безпосередньо на гідрозахисний шар в якості фінішного оздоблення без попереднього влаштування декоративних штукатурних покриттів не рекомендується.

3. Клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact ефективна при вирівнюванні штукатурних покріттів та бетонної поверхні, а також по вже експлуатованих міцних основах.

Для вирівнювання мінеральних поверхонь клейову шпаклівку Baumit ProContact наносити шпателем із нержавіючої сталі шаром до 5 мм. За необхідності шар клейової шпаклівки армувати склосіткою Baumit StarTex. Для подальшого виконання робіт витримати технологічну перерву не менше ніж 7 діб.

В зоні постійного зволоження поверхню основи обробити обмазувальною полімер-цементною гідроізоляційною сумішшю Baumit Protect A1/Baumit Protect 2K

Перед нанесенням декоративно-штукатурних сумішей по вирівнюючому або гідрозахисному шару Baumit ProContact нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer та витримати технологічну перерву – не менше ніж 24 години.

Загальні вказівки Роботи виконувати в сухих умовах, за температури повітря та поверхні основи від +5 °C до +30 °C та відносної вологості повітря не більше ніж 80%.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам , що виконують роботи , базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.